

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ STALOC QUICK FIX

2-компонентный эластичный/гибкий клей

ОПИСАНИЕ

Прозрачный 2-компонентный клей с высокой способностью к растяжению и эластичностью для быстрого склеивания и оптимального перекрытия зазоров. Идеально подходит для прозрачного склеивания PMMA. Почти не выцветает и не капает.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ)

Значение основаны на расчете достаточной промежуточной прочности / окончательной прочности через 24 ч

| СВОЙСТВО | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|
| Цвет | | Прозрачный |
| Вязкость при +25°C | мПас | 140 000 мПас |
| Удельный вес при +25°C | г/мл | 1,18 г/мл DIN 51757 |
| Точка воспламенения | °C | 87°C DIN 55213 |
| Химические характеристики | | Этиловый эфир цианакриловой кислоты |
| Срок хранения при +25°C | | мин. 1 год |
| Открытое время | | 6 - 10 мин |

ВРЕМЯ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ

| МАТЕРИАЛ | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---------------------------|---------|---------------|
| Алюминий / алюминий | Сек. | 90 - 120 сек. |
| АБС / АБС | Сек. | 45 - 75 сек. |
| Поликарбонат/поликарбонат | Сек. | 60 - 90 сек. |

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ)

| СВОЙСТВО | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|-----------------------------|---------|-------------------|
| Термостойкость | °C | от -40°C до +80°C |
| Окончательное затвердевание | | 24 ч |

СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

| СВОЙСТВО | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| Прочность на растяжение и сдвиг, сталь | Н/мм ² | 7,5 Н/мм ² по ISO 4587 |
| Способность к растяжению | | 200% |
| Размер заполняемого зазора | | до 1 см |

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованный способ применения, другие указания см. в паспорте безопасности.

Предварительно обезжирить и очистить очистителями STALOC, чтобы добиться оптимального результата при склеивании. Малые зазоры между склеиваемыми деталями достигаются без ухудшения качества склейки.

Удалите излишки клея после склеивания, лучше всего подходят для этого содержащие ацетон чистящие средства, например, универсальный эффективный очиститель STALOC.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуемое хранение для оптимального срока службы

Хранить продукт при температуре от 5°C до 25°C в сухом помещении. Для оптимального срока службы необходимо следить за тем, чтобы в емкость не попадали загрязнения. При наличии дополнительных вопросов обращайтесь напрямую в компанию STALOC.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Запросите самую свежую версию паспорта безопасности.

Приведенные здесь сведения носят чисто информационный характер и считаются гарантированными. Однако мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, если мы не контролируем методы, которыми они пользуются. Пользователь сам должен определить приемлемость упомянутых здесь методов для своих целей и принять рекомендованные меры предосторожности для защиты материальных объектов и людей от опасностей, которые могут возникнуть при использовании этих продуктов. В соответствии с этим компания STALOC не берет на себя никаких гарантийных обязательств, в явном или скрытом виде связанных с продажей или использованием продукции STALOC, а также не гарантирует соответствие определенным целям. В частности, компания STALOC исключает любую ответственность за прямой или косвенный ущерб любого вида, включая упущенную прибыль. Тот факт, что здесь приведены разные методы или составы, не означает, что они не защищены патентами, например, лицензией на использование патентов компании STALOC, описывающей подобные методы или составы. Мы рекомендуем пользователю проверить намеченный способ применения перед началом серийного использования, руководствуясь приведенными здесь данными. Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами или заявками на патент.

Состояние на: 04.05.2017



Вызов STALOC



www.staloc.com