

Howard

www.evereststroy-tver.com

seller@evereststroy-tver.com



- КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
- УКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Вся информация и рекомендации, представленные здесь, основаны на наших тестах, которые, по нашему мнению, являются надежными, но точность и полнота такой информации не гарантируется. Следовательно, пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт HOWARD для конкретной цели и для выбранного пользователем метода применения путем проведения тестов. Если у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки для получения дополнительной консультации

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

Стандарт + INDOOR

- Экономичная малярная лента общего назначения.
- Изготовлена из натуральной крепованной (гофрированной) бумаги, покрытой каучуковым клеем.



Толщина мм	125 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	60°30min				
Предел прочности Н/см	20				
Удлинение при разрыве %	15				
UV-resistance, дней	2				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	25, 30, 38, 50, 75				
Длина, м	25, 50				

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

Improved INDOOR

- Экономичная малярная лента общего назначения.
- Изготовлена из натуральной крепованной (гофрированной) бумаги, покрытой каучуковым клеем.



Толщина мм	115 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	60°30min				
Предел прочности Н/см	20				
Удлинение при разрыве %	15				
UV-resistance, дней	2				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	25, 30, 38, 50, 75				
Длина, м	25, 50				

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

INDOOR & OUTDOOR HWRD FB

- Изготовлена из натуральной крепованной (гофрированной) бумаги повышенной прочности и влагостойкости, покрытой специальным каучуковым клеем со стойкостью к УФ.

Толщина мм	135 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	60°30min				
Предел прочности Н/см	25				
Удлинение при разрыве %	10				
UV-resistance, дней	7				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	25, 30, 38, 50, 75				
Длина, м	25, 50				



ПОВЕРХНОСТИ, НА КОТОРЫЕ НАНОСИТСЯ ЛЕНТА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ, СУХИМИ И СВОБОДНЫМИ ОТ ЖИРА, МАСЛА, ВЛАГИ, ГРЯЗИ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА СВОЙСТВА И ВНЕШНИЙ ВИД ПРИ ПОКРАСКЕ.

EVERESTSTROY-TVER.COM

SELLER@EVERESTSTROY-TVER.COM

1

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

TERMO 80 °C (бежевый)

- Изготовлена из натуральной крепованной (гофрированной) бумаги повышенной прочности и влагостойкости, покрытой специальным каучуковым клеем со стойкостью к УФ.



Толщина мм	125 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	80°60min				
Предел прочности Н/см	20				
Удлинение при разрыве %	10				
UV-resistance, дней	3				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	25, 30, 38, 50, 75				
Длина, м	25, 50				

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

TERMO 80 °C (коричневый)

- Изготовлена из натуральной крепованной (гофрированной) бумаги повышенной прочности и влагостойкости, покрытой специальным каучуковым клеем со стойкостью к УФ.



Толщина мм	125 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	80°60min				
Предел прочности Н/см	20				
Удлинение при разрыве %	10				
UV-resistance, дней	3				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	25, 30, 38, 50, 100				
Длина, м	25, 50				

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

PVC INDOOR & OUTDOOR HWRDJM8057

- Изготовлена из влагонепроницаемой ПВХ пленки со специально подобранным клеем, не оставляющем следов до 14 дней.
- Применяется для укрывки гладких поверхностей металла, пластика, стекла. Подходит для штукатурных, шпаклевочных, покрасочных работ.
- Для соединения полотен укрывочного картона и так далее.

Толщина мм	150 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	до 60				
Предел прочности Н/см	25				
Удлинение при разрыве %	45				
UV-resistance, дней	14				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	50				
Длина, м	33				



КРЕПИРОВАННЫЕ МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

ACRIL DELICATE OUTODOR

- Изготовлена из натуральной крепованной (гофрированной) бумаги повышенной прочности и влагостойкости, покрытой специальным акриловым клеем со стойкостью к УФ.

Толщина мм	100 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	80°60min				
Предел прочности Н/см	15				
Удлинение при разрыве %	6				
UV-resistance, дней	7				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	9, 25, 30, 38, 50, 75, 100				
Длина, м	25, 50				



МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

DELICATE HWRDJM2055

- Изготовлена из рисовой бумаги, которая отличается повышенной прочностью и влагостойкостью. Специальный акриловый клей не оставляет следов. При использовании ленты вы получаете идеальную четкую линию.



Толщина мм	90 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	120°60min				
Предел прочности Н/см	24				
Удлинение при разрыве %	5				
UV-resistance, дней	7				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	9, 25, 30, 38, 50				
Длина, м	25, 50				

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

DELICATE HWRDJM5601

- Изготовлена из рисовой бумаги, которая отличается повышенной прочностью и влагостойкостью. Специальный акриловый клей не оставляет следов. При использовании ленты вы получаете идеальную четкую линию.



Толщина мм	120 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	100°60min				
Предел прочности Н/см	25				
Удлинение при разрыве %	5				
UV-resistance, дней	14				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	25, 30, 38, 50, 75				
Длина, м	25, 50				

ПОВЕРХНОСТИ, НА КОТОРЫЕ НАНОСИТСЯ ЛЕНТА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ, СУХИМИ И СВОБОДНЫМИ ОТ ЖИРА, МАСЛА, ВЛАГИ, ГРЯЗИ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА СВОЙСТВА И ВНЕШНИЙ ВИД ПРИ ПОКРАСКЕ.

EVERESTSTROY-TVER.COM

SELLER@EVERESTSTROY-TVER.COM

3

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

DELICATE Yellow

• Изготовлена из рисовой бумаги, которая отличается повышенной прочностью и влагостойкостью. Специальный акриловый клей не оставляет следов. При использовании ленты вы получаете идеальную четкую линию.



Толщина, мм	95 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	100°60min				
Предел прочности Н/см	25				
Удлинение при разрыве %	5				
UV-resistance, дней	3				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм:	9, 25, 30, 38, 50				
Длина, м:	25, 50				

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

DELICATE Light Green

• Изготовлена из рисовой бумаги, которая отличается повышенной прочностью, влагостойкостью. Специальный акриловый клей не оставляет следов. При использовании ленты вы получаете идеальную четкую линию.



Толщина, мм	100 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	120°60min				
Предел прочности Н/см	25				
Удлинение при разрыве %	5				
UV-resistance, дней	7				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм:	25, 30, 38, 50, 75				
Длина, м:	25, 50				

КРАФТ ЛЕНТЫ HOWARD

Для соединения листов укрывного картона

• Изготовлена из плотной крафтовой бумаги повышенной прочности и влагостойкости, покрытой специальным каучуковым клеем со стойкостью к УФ.
• Может использоваться как ЭКО КРАФТ для заклеивания гофрокоробов.



Толщина, мм	140 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	до 60				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм:	50				
Длина, м:	40				



МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

DELICATE BLUE120UF14

• Изготовлена из рисовой бумаги, которая отличается повышенной прочностью и влагостойкостью. Специальный акриловый клей не оставляет следов. При использовании ленты вы получаете идеальную четкую линию.



Толщина, мм	95 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	120°60min				
Предел прочности Н/см	30				
Удлинение при разрыве %	5				
UV-resistance, дней	14				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм:	9, 25, 30, 38, 50				
Длина, м:	25, 50				

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

DELICATE ULTRA PURPLE

• Изготовлена из рисовой бумаги, которая отличается повышенной прочностью и влагостойкостью. Специальный акриловый клей не оставляет следов. При использовании ленты вы получаете идеальную четкую линию.



Толщина, мм	120 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	60°60min				
Предел прочности Н/см	25				
Удлинение при разрыве %	6				
UV-resistance, дней	3				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм:	9, 25, 30, 38, 50				
Длина, м:	25, 50				

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

DELICATE РОЗОВАЯ РБ

• Изготовлена из рисовой бумаги, которая отличается повышенной прочностью и влагостойкостью. Специальный акриловый клей не оставляет следов. При использовании ленты вы получаете идеальную четкую линию.

• Прекрасный результат на пластике, стекле, гладких окрашенных поверхностях, металле.



Толщина, мм	100 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	80°60min				
Предел прочности Н/см	25				
Удлинение при разрыве %	6				
UV-resistance, дней	7				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм:	9, 25, 30, 38, 50, 75, 100				
Длина, м:	25, 50				

ПОВЕРХНОСТИ, НА КОТОРЫЕ НАНОСИТСЯ ЛЕНТА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ, СУХИМИ И СВОБОДНЫМИ ОТ ЖИРА, МАСЛА, ВЛАГИ, ГРЯЗИ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА СВОЙСТВА И ВНЕШНИЙ ВИД ПРИ ПОКРАСКЕ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАРТОН HOWARD

CARDBOARD №400 & №500

• Укрывной строительный картон применяется для защиты пола и стен при ремонтно-строительных работах, переезде, проведении семинаров, учебных; неоприятий с использованием краски, штукатурки и др. Может использоваться многократно.

• Экологически чистый материал, поддается вторичной переработке и легко утилизируется как обычный бытовой мусор.
• Сокращает время при сдаче объектов строительства, минимизируя издержки на уборку.

Толщина, мм	0,7 / 0,8				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ударопрочность	1	2	3	4	5
Паропроницаемость	1	2	3	4	5
Ширина, мм:	1000				
Длина, м:	20				



ВЛАГОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD

ТПЛ АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА

• Изготовлена из полиэтилена и армирующих полимерных нитей с каучуковым клеем высокой липкости. Применяется на объектах строительства, склеивании листов укрывочных материалов, в быту.



Толщина, мм	160 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	до 60				
Предел прочности Н/см	50				
UV-resistance, дней	3				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм:	50				
Длина, м:	10, 25, 50				

УПАКОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD

С ФИЛАМЕНТНЫМИ НИТЯМИ

• Изготовлена из прочного БОПП материала, с введенными продольными филаментными нитями. Применяется для упаковки тяжелых коробов, связки тяжелого погонажа, обвязки паллет.



Толщина, мм	95 ± 10				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	до 60				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм:	25, 30, 38, 50				
Длина, м:	25, 50				



УКРЫВОЧНЫЕ ПЛЕНКИ HOWARD

ПЛЕНКА С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

• Укрывная пленка с малярной лентой получила популярность благодаря своей универсальности и удобству в работе. Можно укрыть при ремонте и переезде любые поверхности стен, накрыть мебель надежно и быстро. Широкое применение получило при механизированной безвоздушной покраске у маляров профессионалов.



Толщина мм	8				
Адгезия	1	2	3	4	5
Температура применения °C	до 60				
Ширина ленты, мм	19 ± 3				
Малярная лента стандарт	2 дн УФ				
Ширина, мм	550, 1100, 1500, 1800, 2700, 3500				
Длина, м	20, 33				

ЗАЩИТА ПРИ ПОКРАСКЕ HOWARD

КРАФТ-БУМАГА

• Применяется как дополнительная защита различных поверхностей от частиц краски. Препятствует попаданию строительной краски на чистые поверхности и свежеокрашенные поверхности стен, дверей, оконных проемов, окон и так далее. Эта бумага обладает повышенной прочностью и большей стойкостью к брызгам краски.



Плотность г/м2	40 / 70 / 150				
Температура применения °C	до 60				
Влагостойкость	1	2	3	4	5
Ширина, мм	840				
Длина, м	20, 50				

ЭКОЛОГИЧНЫЙ УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ HOWARD

ХПП ВЕТОШЬ

• Экологичный укрывной и защитный материал для защиты поверхностей при строительных работах, покраске, переезде. Во влажном состоянии прекрасно послужит тряпкой для уборки.

• Применяется на гладких поверхностях, защищая от царапин.

Плотность г/м2	180 ± 20				
Ширина, мм	750, 1500				
Длина, м	25, 50				
Цвет	белый, серый				



Howard



+7 (495) 998-46-15
seller@evereststroy-tver.com