



Гермобутилкаучук «Герлен»

Герметик для наружных работ, готовый к использованию.

Состав

Бутилкаучук, органический растворитель, модифицирующие добавки и наполнитель.

Применение

Герметизация и гидроизоляция межпанельных швов, а также других стыков и трещин при строительстве и ремонте сборных зданий и сооружений. Применяется на бетонных, железобетонных и металлических поверхностях. Защищает от коррозии.

Свойства

- Герметик холодного метода отверждения.
- Работоспособен в широком диапазоне температур.
- Затвердевает быстро.
- После высыхания имеет эластичную текстуру.
- Устойчив к влаге, перепадам температур, УФ-излучению.

Правила использования

- Не вскрывайте упаковку до начала герметизации.
- Очистите поверхность от старого герметика, если он был, пыли, грязи, снега, наледи. Дождитесь высыхания.
- Тщательно перемешайте материал перед применением до однородного состояния. Если у вас электромешалка — включите на 300–400 оборотов в минуту.
- В случае необходимости можно разбавить герметик органическим растворителем. Например, сольвентом, ацетоном, нефрасом, этилацетатом или другими растворителями, используемыми в резинотехнической промышленности.
- Очищайте рабочие инструменты и ёмкости сразу после окончания герметизации, не дожидаясь высыхания материала, с помощью ацетона или сольвента. Высохший можно удалить только механически.

Порядок нанесения на швы

1. Проводите работы при температуре воздуха от -10 до $+40$ °С, влажности не выше 80%, без осадков.
2. Измерьте температуру поверхности основания. Она должна быть выше точки росы минимум на 3 °С.
3. Нанесите герметик пистолетом-шприцем или шпателем.

Порядок нанесения на кровлю

1. Укладывайте при температуре воздуха от $+5$ до $+25$ °С, без осадков.
2. Нанесите наливом.
3. Выровняйте до толщины слоя 0,7–1 мм с помощью шпателя или ракля.
4. Уложите сверху армирующий холст из нетканого полиэфирного материала, прикатайте его валиками к поверхности кровли.
5. Дождитесь высыхания — приблизительно 24 часа.
6. Уложите второй слой аналогичной толщины — 0,7–1 мм.

Расход

- На межпанельных швах и стыках — 0,20–0,35 кг на погонный метр с учётом усадки после отверждения. Ориентировочная ширина шва — 30 мм, глубина заполнения — 3 мм.
- В качестве кровельного герметика — 0,9–2,5 кг на м^2 .

Упаковка

Материал выпускается в металлических тарах по 5 кг и 16 кг.

Хранение

Храните герметично закрытую упаковку в сухом, защищённом от осадков и света месте при температуре от -10 до $+25$ °С. Не ставьте рядом с отопительными приборами или источниками огня.

Хранить остатки герметика для дальнейшего применения не рекомендуется.

Меры предосторожности

- При попадании на кожу, сотрите ватным тампоном, а затем промойте тёплой водой с мылом. При попадании в глаза — промойте обильным количеством воды. Отверждённый герметик безопасен для здоровья человека.
- Проводите работы в средствах индивидуальной защиты: спецодежда, защитные резиновые перчатки, очки, респиратор.

Товар произведён в России.

Соответствует ТУ 20.30.22-003-0175276544-17.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления (найдёте на упаковке).

Гарантийный срок службы — 8 лет.

Производитель

ООО «Завод Филикровля»

215500, Смоленская обл, Сафоновский р-н, Сафоново г, Горняцкая ул, дом № 18, строение

8. Тел.: 8 (48142) 2-27-46.

Контакты

 www.gerlen.ru

 8 (800) 700-95-00