

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная акриловая автоэмаль представляет собой суспензию пигментов в растворе полиакрилатной смолы и органических растворителей, с добавлением изоцианатных групп. Предназначена для окраски предварительно загрунтованных и зашпатлеванных металлических и пластиковых деталей автомобиля.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОДУКТЫ MEGAMIX

ACRYLIC FILLER 2K + HARDENER
ACRYLIC COAT 2K
THINNER
ACRYLIC CLEAR COAT 2K + HARDENER

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 2К + ОТВЕРДИТЕЛЬ (КОМПЛЕКТ)
АВТОЭМАЛЬ АКРИЛ 2К (РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ)
РАЗБАВИТЕЛЬ
АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2К + ОТВЕРДИТЕЛЬ (КОМПЛЕКТ)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Акриловая автоэмаль MEGAMIX – быстро сохнущая 2-компонентная эмаль с отличной полируемостью, прекрасным сохранением глянца, высокой атмосферо- и химической стойкостью, не выгорает на солнце. Обладает отличным розливом по поверхности, коротким временем сушки. Может быть использована для точечного, локального и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий. Применима ко всем очищенным и отшлифованным покрытиям, всем типам заводских покрытий, грунту Акриловому 2К MEGAMIX.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Результат исследования
Цвет	Согласно каталогу цвета
Блеск пленки эмали	97±2
Условная вязкость	80
Вязкость при нанесении	17-22
М.Д.Н.В. (при поставке)	45-55
Прочность пленки при растяжении	1
Адгезия покрытия	0
Толщина покрытия	25-35
Устойчивость к воздействию комплекса климатических факторов по (ГОСТ 20481)	Соответствует
Степень разбавления	До 10%
Плотность	0,9-1,2
Количество слоев	2
Время высыхания до степени 3 (на «отлип») при температуре 20 (±2)°C	40 мин
Температура вспышки	> 23, < 61
Гарантийный срок хранения	60 месяцев

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Вымыть поверхность с водой и мылом, тщательно промыть и высушить. Обезжирить. Вытереть насухо чистой салфеткой.

Рекомендовано шлифовать «по мокрому» с абразивными губками (superfine) P800 – P1000

Рекомендовано шлифовать «по сухому» эксцентриковой шлифовальной машинкой с пылеудалением абразивами P400 – P600.

Удалить все следы продуктов шлифования обдувкой сжатым воздухом, очищенным от масла. Обезжирить. Вытереть насухо чистой салфеткой.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА



Тщательно перемешать. Добавить отвердитель акриловый MEGAMIX в соотношении 4:1 к массе эмали. Перемешать компоненты.



Добавить разбавитель MEGAMIX в количестве до 10% от массы полученной смеси. Рабочая вязкость от 17 до 22 сек. Перемешать компоненты, отфильтровать.
Жизнеспособность смеси при 20(± 2)°C 8 часов.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендованные параметры:

Диаметр сопла 1,4 – 1,6 мм
Давление на входе 1.8 – 2.6 бар
Расстояние до поверхности 15 – 20 см

*Данные по расходу материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества. Соответствующие потери при нанесении не учитывались.



Количество слоев: 2 – 3 «мокрый по мокрому»



Расход 120 – 180 г/м2*



От пыли 20(±2)°C – 20 минут
На «отлип» 20(±2)°C – 40 минут



Межслойная выдержка 5 – 10 минут при температуре 20°(±2)C



Форсированная сушка 60(±2)°C – 30 минут




Воздушная сушка 20(±2)°C – 12 часов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Работать в перчатках, избегать попадания на кожу и в глаза.



3.0



ОПАСНО



В КОРЗИНУ

Опасно. Беречь от огня. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от прямых солнечных лучей и влаги. Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности!