

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная акриловая автоэмаль представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях. Предназначена для окраски предварительно подготовленной (фосфатированной, загрунтованной) металлической поверхности кузова и других деталей автомобиля.

КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
MEGAMIX

- ACRYLIC FILLER 2K +
AUTOEMAL ML 1110
HARDENER ML PREMIUM
THINNER ML PREMIUM
ACRYLIC CLEAR COAT 2K + HARDENER
- ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 2К + ОТВЕРДИТЕЛЬ (КОМПЛЕКТ)
АВТОЭМАЛЬ МЛ-1110
ОТВЕРДИТЕЛЬ МЛ ПРЕМИУМ
РАЗБАВИТЕЛЬ МЛ ПРЕМИУМ
АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2К + ОТВЕРДИТЕЛЬ (КОМПЛЕКТ)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Автоэмаль МЛ-1110 MEGAMIX отлично зарекомендовала себя на конвейерах ведущих российских автозаводов. Обладает хорошими декоративными, защитными, антикоррозионными свойствами, противостоит ржавчине. Может быть использована для точечного, локального и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий. Применима ко всем очищенным и отшлифованным покрытиям, всем типам заводских покрытий, грунту Акриловому 2КMEGAMIX.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Результат исследования
Цвет покрытия	Согласно каталогу цвета
Блеск пленки комплексного покрытия (в зав. от цвета)	35 до 60%
Условная товарная вязкость	70-100
Вязкость при нанесении	22-26
Степень перетира	до 15 мкм;
М.Д.Н.В. (при поставке)	47-60(в зависимости от цвета)
Прочность при ударе см,	45
Адгезия покрытия	1
Толщина покрытия (двухслойного покрытия после высыхания)	30 до 35 мкм.
Степень разбавления	20-35%;
Твёрдость плёнки	0,21
Количество слоев	2-3
Время высыхания до степени 3 (на «отлип») при температуре 20(±2) °С (с отвердителем)	60
Температура вспышки	> 23, < 61
Способность эмали шлифоваться	Соответствует
Гарантийный срок хранения	60 месяцев

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Вымыть поверхность с водой и мылом, тщательно промыть и высушить. Обезжирить. Вытереть насухо чистой салфеткой.
- Рекомендовано шлифовать «по мокрому» с абразивными губками (superfine) P800 – P1000
- Рекомендовано шлифовать «по сухому» зашпаклеванной зоны ремонта абразивами P240 – P320, грунт шлифовать абразивами P400 – P500
- Удалить все следы продуктов шлифования обдувкой сжатым воздухом, очищенным от масла. Обезжирить. Вытереть насухо чистой салфеткой.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА

-  Автоэмаль тщательно перемешать. Добавить разбавитель MEGAMIX МЛ Премиум в количестве до 30%. Отфильтровать.
-  Рабочая вязкость от 22 до 26 сек. По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С.
Жизнеспособность смеси при 20(±2)°С 8 часов

НАНЕСЕНИЕ

- Рекомендованные параметры:
- Диаметр сопла1,3 – 1,5 мм
- Давление на входе1.8 – 2.6 бар
- Расстояние до поверхности15 – 20 см

-  Количество слоев:
2 – 3 слоя «мокрый по мокрому»
-  Расход 60 – 100 г/м2*
-  Межслойная выдержка 5 – 7 минут при температуре 20(±2)°С
-  Полная сушка при 130°С – 30 минут
-  С отвердителем MEGAMIX МЛ Премиум при температуре 20(±2) °С:
На «отлип» – 60 мин.
До отверждения – 12 часов

Смешивание отвердителя MEGAMIX МЛ Премиум:

Добавить отвердитель MEGAMIX МЛ Премиум в количестве до 10%. Тщательно перемешать, выдержать 30 минут. По необходимости довести до рабочей вязкости 22-26 сек.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Работать в перчатках, избегать попадания на кожу и в глаза.
- Опасно. Беречь от огня. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от прямых солнечных лучей и влаги. Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности!
-  3.0
-  ОПАСНО
-  В КОРЗИНУ