ООО «ТАЧ ПРОФ» ИНН 5012099829 г. Подольск, ул. Лобачева 14, оф. 4.
Тел.: 8 (499) 391-33-40; 8 (800) 201-19-62
E-mail: info@sealit.ru
Web: sealit.ru

# SEALIT Universal для межпанельных швов

## ОПИСАНИЕ

**«SEALIT»** Universal - многофункциональный акриловый герметик с высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу (в т.ч. жести и оцинковке) и т.д. Обладает атмосферостойкостью, устойчив к УФ облучению. Материал полностью готов к применению. После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал. Соответствует требованиям п.А.4.1. приложения А (обязательное) ГОСТ 30971-2012.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и ремонте для наружных и внутренних работ.
Долговременная герметизация межпанельных (деформационных)
швов строительных конструкциях с деформативностью до 15 % (снаружи и внутри помещений).
Герметизация внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных и внутренних конструкций.
Герметизация фальцевой кровли, воздуховодов, стыков, трещин, отверстий и т. д.

## СВОЙСТВА

Обладает высокой пароизоляцией.
Возможна поверхностная окраска (только эластичнымиводно-дисперсионными составами, необходима предварительная проверка на совместимость), колеровка материала в массе. Выполнение работ при низких температурах до -18°С. Может наноситься на влажные (но не мокрые)
поверхности. Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные, поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.
Долговременная герметизация швов в строительных
конструкциях сдеформативностью 15%.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Консистенция | тиксотропная паста (не текучая) |
| Основа | полиакрилат |
| Отверждение | высыхание на воздухе, испарение воды |
| Время образования поверхностной пленки, ч | 1 час (при + 23°С и нормальной влажности) |
| Время отверждения при толщине слоя 5 мм | 4 суток (при +23°С и нормальной влажности)* |
| Норма сухого остатка, не менее % | 72% |
| Сопротивление паропроницанию, м2*ч*Па/мг, не менее | 2,0 |
| Плотность, не менее | 1,50 кг/л |
| Рекомендуемый диапазон температур нанесения | от +5°С до + 35°С, от - 18°С до 0°С (для морозостойкого герметика), включая температуру основания |
| Диапазон температур эксплуатации | от - 40°С до + 80°С |
| Относительное удлинение в момент разрыва | не менее 300% |
| Условная прочность в момент разрыва | не менее 0,15 МПа |
| Срок хранения | 24 месяца |
| Цвет | белый, серый. Колеровка под заказ |

*С понижением температуры или увеличением влажности время увеличивается.

## ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ

Герметик **«SEALIT» Universal** полностью готов к применению. При низких температурах вязкость

герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток. Разбавление герметика водой не рекомендуется - это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери тиксотропности и т. д.), возможному растрескиванию.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, незакрепленных частиц остатков раннее примененных герметизирующих материалов и т. п. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. Недопустимо нанесение герметика во время дождя и снега!

В жаркую погоду при низкой влажности воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу, и герметик в местах соприкосновения высыхает с большей скоростью. Герметик не успевает смочить поверхность и «прокатывается» по ней. В таком случае рекомендуется предварительно увлажнить поверхность водой с помощью распылителя

**НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА**

Герметик укладывается на подготовленную поверхность при помощи шпателя или при помощи специальных ручных, либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. При укладке герметика лицевые кромки конструкций рекомендуется защищать липкими лентами с целью предотвращения их загрязнения.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

В незавулканизированном состоянии смывается теплой водой. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путем.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Герметик **«SEALIT» Universal** - экологически чистый продукт, не является опасным. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ, пожаровзрывобезопасен. Не употреблять внутрь!

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С. Для морозостойкого герметика допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до – 18°С, или однократное замораживание до - 18°С, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до + 22°С. Хранить в недоступном от детей месте.

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

Недопустим контакт с питьевой водой
Не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%.
Рекомендуется применять герметик при температуре от +5°С до + 35°С, от - 18°С до 0°С

СОБСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА
оперативно и бесплатно
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
товар сертифицирован
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
лучшие цены
ВСЕГДА РЯДОМ
большая сеть диллеров