

FloorHard® Lithium

Обеспыливающая и упрочняющая пропитка

FloorHard™ - новая торговая марка, продукция которой ориентирована на тех, кто ценит европейское качество, но не хочет переплачивать тройную цену. Традиции стабильности и качества, уверенность и опыт, передовые технологии и контроль выпускаемой продукции могут быть доступными по российским ценам!

Медиса

119296, Москва

Университетский пр-т, 5

тел.: (495) 727-0637

(499) 995-0646

e-mail:

info@tempstroy.ruwww.tempstroy.ruwww.stroy-magazin.ru

Описание

FloorHard® Lithium - бесцветный состав на водной основе, без запаха. Относится к составам химического упрочнения бетона на литиевой основе.

Основные преимущества

- Упрочнение бетона
- Обеспыливание бетона
- Увеличение химической стойкости
- Увеличение абразивной стойкости
- Увеличение ударной прочности
- Увеличение морозостойкости
- Снижение влагопоглощения
- Простота применения
- Возможность полировки (применение в системах полированного бетона)

Технические данные

Параметр	Значение
Абразивная стойкость	Увеличение 20-50%
Прочность на сжатие	Увеличение до 30%
Плотность, г/см ³	1,06
pH состава	10,5
Температура замерзания, °C	0

Применение

FloorHard® Lithium рекомендуется к применению на тех объектах, где требуется упрочнение и обеспыливание бетонных полов: склады, открытые и подземные паркинги, производственные помещения, торговые центры, рынки, автосервисы, автосалоны и т.д.

FloorHard® Lithium наносится как на свежееуложенный (возрастом не менее 14 суток), так и на созревший бетон.

FloorHard® Lithium не подвержена истирающим нагрузкам, т.к. не образует на поверхности пленки (весь состав проникает в тело бетона).

Ограничения

Для получения всех регламентированных качеств обработанного бетона, рекомендуем не применять **FloorHard® Lithium** на бетоне марки ниже М300 (В22,5) и на цементно-песчаных стяжках.

Обработанную поверхность не подвергать влажной уборке в течении 14 суток (идут активные химические процессы).

Расход

100-300 мл/м² в зависимости от свойств поверхности бетонного пола (возраст, способ обработки поверхности, пористость, шероховатость и т.п.).

Результаты применения

- Беспыльность проявится через сутки после обработки бетона.
- Упрочнение станет заметным спустя 14 суток после обработки бетона.
- Максимальный набор свойств достигается в течении 6 месяцев.

Срок и условия хранения

2 года в герметичной упаковке при температуре не ниже 4-35°C. Перед использованием перемешать.

Упаковка

Пластмассовые канистры 20 литров.

Производство

Россия