



МАСТИКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ПОЛИМЕРНО- БИТУМНАЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт представляет собой смесь растворителей, полимерно-битумной мастики и углеводородного пропеллента в аэрозольной упаковке. Мастика антикоррозийная полимерно-битумная предназначена для антикоррозийной обработки наружных, в том числе незащищенных лакокрасочным покрытием, металлических поверхностей автомобиля (днище, пороги, арки колес и т. п.); для обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол салона, крылья, капот, багажник и т. п.); для гидроизоляции и антикоррозийной обработки металлических и деревянных конструкций, контактирующих с влажной средой (трубы газо- и водоснабжения, столбы, опоры и т. п.).

СВОЙСТВА

Обладает повышенными свойствами защиты от воздействия камней, песка, влаги, дорожных реагентов и других агрессивных химических веществ. Нанесение полимерно-битумной мастики существенно снижает уровень шума в салоне, повышает антикоррозийную стойкость кузова. Состав обладает повышенной адгезией и сохраняет эластичность в широком интервале температур, не стекает на жаре и не растрескивается на морозе. Допускается нанесение мастики поверх старых антикоррозийных покрытий. Гарантированный срок эффективной защиты от коррозии — не менее 5 лет.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. после появления стука шарика. Средство наносить с расстояния 25-30 см на сухую, предварительно зачищенную от рыхлой ржавчины и, по возможности, обезжиренную поверхность в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 10-15 мин. Покрытие готово к эксплуатации через 2 часа. Полное время высыхания — 24 часа.

УПАКОВКА

• Аэрозольный баллон 520 мл. (арт. 29131)



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не курить во время использования! Обязательно использование СИЗ органов зрения (защитные очки), кожи рук (перчатки) и спецодежды. Предохранять от ударов, попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Избегать попадания в глаза и вовнутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемом помещении! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Не разбирать и не давать детям! Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 36 месяцев с даты производства. Продукцию хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до 25 °С. Температурный режим транспортирования: от -40 °С до +50 °С.

150023, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 62В, оф. 13.

Тел.: +7 (4852) 63-71-51

Отдел технической поддержки: support@accord76.ru

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением за которое производитель или поставщик могли бы нести юридическую ответственность.