

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УКРЫВАЮЩАЯ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для обработки минеральных поверхностей перед любыми видами финишной отделки. Для пористых и чувствительных к влаге строительных поверхностей внутри и снаружи помещений: штукатурка, кирпич, бетон, цементная штукатурка.	
СВОЙСТВА	Экологически безопасная. Обладает высокой водоотталкивающей способностью, хорошо укрепляет основание, предотвращает появление высолов на фасадах, увеличивает срок службы покрытия, значительно уменьшает расход краски.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	25
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2)°C, ч, не более	1
	Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с, не менее	50
	Степень перетира, мкм, не более	60
	pH, не менее	7,5
	Стойкость покрытия при температуре (20±2)°C к статическому воздействию воды, ч, не менее	12
	Морозостойкость, циклы, не менее	5
	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность очистить от пыли и грязи, непрочно держащиеся остатки старого покрытия удалить скребком, трещины и неровности зашпатлевать. Поверхности, ранее обработанные известковой или меловой побелкой, тщательно отмыть до полного удаления следов побелки.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Грунтовку можно наносить при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, распылитель.	
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, но не более 5% от объема. Для обработки поверхностей внутри помещений грунтовку можно разбавить водой 1:1; для грунтования сильно впитывающих поверхностей и перед наклейкой обоев 1:5.	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч	Не более 1 ч при температуре (20±2)°C и относительной влажности не более 80%.	
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Грунтовку наносят в 1 слой.	
РАСХОД	100-150 г/м²	
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Теплой водой сразу после работы, до высыхания грунтовки.	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.	
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до - 30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания грунтовки. Пустую тару утили-	

зирать в организованные места сбора бытовых отходов!

СОСТАВ	Акриловая дисперсия, вода, фунгицид, наполнители, функциональные добавки.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	24 месяца с даты изготовления.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	ТУ 2316-037-54651722-2003
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000196.12.11. Паспорт безопасности. Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).
ФАСОВКА	3 кг, 5 кг, 10 кг.

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ»
308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24
www.kvil.ru