

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ АДГЕЗИОННАЯ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для предварительной обработки бетонных, кирпичных, гипсокартонных, оштукатуренных оснований, а также поверхностей, окрашенных алкидными и масляными красками как внутри, так и снаружи помещений. Рекомендуется в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой облицовочной плитки.
СВОЙСТВА	Экологически безопасная высококачественная грунтовка. Образует после нанесения шероховатое покрытие с крупными частицами для улучшения адгезии отделочных слоев с основанием. Хорошо укрепляет основание поверхности без удаления старого покрытия. Грунтовка с индикатором цвета позволяет при нанесении избежать неравномерного нанесения грунтовки.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность очистить от пыли и грязи, непрочно держащиеся остатки старого покрытия удалить скребком, трещины и неровности зашпатлевать. Поверхности, ранее обработанные известковой или меловой побелкой, тщательно отмыть до полного удаления следов побелки.
ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ	Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Грунтовку можно наносить при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч	Не более 2 ч при температуре (20±2)°C и относительной влажности не более 80%.
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Грунтовку наносят в 1 слой.
РАСХОД	350-400 г/м ²
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Теплой водой сразу после работы, до высыхания грунтовки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до - 30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания грунтовки. Пустую тару утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, вода, кварцевый наполнитель, функциональные добавки.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	24 месяца с даты изготовления.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	ТУ 2316-037-54651722-2003

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000196.12.11.
Паспорт безопасности.
Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

ФАСОВКА

3,5 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг.

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ»
308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24
www.kvil.ru