

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВАННЫ И КУХНИ AS-06

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Высокоэластичный однокомпонентный силиконизированный герметик для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для герметизации и уплотнения швов и стыков в кухнях, ванных комнатах и других мест с повышенной влажностью. После отверждения образует эластичный, резиноподобный материал с высокими деформационными и прочностными свойствами. Подходит для применения в гражданских и промышленных зданиях, помещениях общего пользования и других местах с повышенной влажностью.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия к бетону, пенобетону, дереву, кафельной плитке, кирпичу, ПВХ, алюминию, стеклу
- ❖ Высокая устойчивость к воздействию большинства моющих и чистящих средств
- ❖ Создает грязе- и водоотталкивающий эффект
- ❖ Быстро сохнет
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Устойчив к УФ облучению
- ❖ Легко окрашивается
- ❖ Обладает высокой эластичностью
- ❖ Высокие показатели долговечности
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	белый возможна колеровка
Допустимая деформация, %	10-15
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах лопатках, %, не менее	250
Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,5
Усадка герметика, %	10-15
Плотность, кг/л	1,40
Текучесть, мм	0
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Диапазон температур применения	от +5°C до +30°C
Диапазон температур эксплуатации	от -40°C до +70°C
Прогнозируемый срок службы, не менее, лет	15
Срок годности, месяцев	24

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Герметик наносят на поверхность с помощью монтажного пистолета
- ❖ Работы по герметизации проводить при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 70%
- ❖ Не допускается нанесение на поверхности, пораженные грибом
- ❖ Нанесенный герметик следует защищать от воздействия воды и атмосферных осадков на время пленкообразования – не менее 2 часов при +23°C и не более 24 часов

СОСТАВ

- ❖ Вода, полимерная дисперсия сополимеров силиконов и акрилатов, пигменты, функциональные добавки

РАСХОД

- ❖ 30 г/п.м. (при ширине и глубине шва 5 мм)

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Не менее 2 часов при +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%. Полностью полимеризуется в течение 48 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 24 месяца в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ 310 мл картридж (12 шт. в коробке)

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.