



## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

3 в 1

- ✓ создает надежное антикоррозионное покрытие со сроком службы не менее 7 лет;
- ✓ грунт-эмаль может наноситься прямо поверх ржавчины;
- ✓ преобразует ржавчину в прочный защитный слой;
- ✓ препятствует возникновению и распространению подслоной коррозии;
- ✓ образует прочное атмосферостойкое декоративное покрытие.

<b>Краткое описание</b>	Грунт-эмаль 3 в 1 представляет собой комплексный продукт. Ингибитор коррозии в составе преобразует ржавчину в прочный грунтовочный слой, а также предотвращает дальнейшее образование коррозии. Грунт-эмаль - это 3 материала в одном: грунт, преобразователь ржавчины и финишная эмаль.
<b>Состав</b>	Алкидный лак, пигменты, специальные добавки, уайт-спирит, сиккатив.
<b>Цветовая гамма</b>	16 готовых цветов: белый, желтый, голубой, зеленый, серый, серый 7004, серебро, синий 5005, красный 3020, красно-коричневый, коричневый 8017, шоколадный, черный, винно-красный 3005, слоновая кость 1014, зеленый мох 6005
<b>Блеск</b>	полуглянцевый, не менее 25% блеска
<b>Область применения</b>	предназначается для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродированных металлических поверхностей, а также для окраски деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений.
<b>Срок службы покрытия</b>	7 лет
<b>Температура применения</b>	От +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Ранее окрашенные поверхности очистить от старого отслаивающегося покрытия, металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, окалин и обезжирить растворителем. При окрашивании алюминиевых, оцинкованных или гальванизированных поверхностей предварительно используйте грунтровку для цветных металлов.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить уайт-спиритом до рабочей вязкости. Грунт-эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или краскораспылителем.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 слоя
<b>Разбавление</b>	уайт-спиритом до рабочей вязкости.
<b>Расход</b>	80-150 г/м <sup>2</sup> , при однослойном покрытии, в зависимости от метода нанесения.
<b>Время высыхания</b>	При температуре +20°C и нормальной влажности воздуха поверхность высыхает «до отлипа» через 6 часов. Повторное нанесение следующего слоя допускается через 24 часа. Время полного высыхания (набор твердости) - 4-5 суток.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом или сольвентом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Грунт-эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков грунт-эмали в банке, она может быть утилизирована как бытовой/строительный мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,4 кг; 0,9кг; 2кг; 4кг; 10кг; 20 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!