



СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ  
**ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ**  
БЫСТРОСОХНУЩИЙ

- ✓ образует долговечное атмосферостойкое покрытие
- ✓ защищает от воздействия атмосферных осадков, влаги и УФ-лучей
- ✓ защищает дерево от поражений грибком и насекомыми-вредителями
- ✓ сохраняет и подчеркивает естественную текстуру древесины
- ✓ широкая цветовая гамма благородных оттенков
- ✓ содержит воск

<b>Краткое описание</b>	Состав для декоративной защиты поверхности различных пород древесины. Атмосферостойкий и быстросохнущий. Представлен широкой гаммой благородных оттенков. Изготовлен по специальным технологиям, разработанным компанией ABC Farben.
<b>Состав</b>	Суспензия пигментов в алкидном лаке с добавлением УФ-фильтров, уайт-спирита и функциональных добавок, воск.
<b>Возможные цвета</b>	Бесцветный, белый, тик, рябина, дуб, орегон, орех, красное дерево, палисандр, сосна, калужница, махагон, каштан.
<b>Блеск</b>	полуматовый
<b>Область применения</b>	Состав предназначен для декоративной защиты поверхности различных пород древесины. Для новой и старой поверхности (предварительно очищенной от старого покрытия). Используется для внутренних и наружных работ.
<b>Срок службы покрытия</b>	не менее 5 лет
<b>Температура применения</b>	от +5°C до +25°C
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Очистить поверхность от загрязнений и пыли.
<b>Нанесение покрытия</b>	Состав тщательно перемешать и наносить на сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Для получения более темного тона древесины необходимо наносить не менее 2-х слоев состава.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Для достижения равномерного нанесения и для выравнивания впитывающей способности перед покраской древесину необходимо обработать олифой.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	Состав готов к применению, не требует разбавления.
<b>Расход</b>	80-150 мл/м <sup>2</sup> на однослойное покрытие.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания одного слоя при температуре +20°C и нормальной влажности – 7-10 часов в зависимости от цвета. Время полного отверждения - 24 часа при температуре 20°C. Повторный слой наносить после полного высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 24 часа.
<b>Колеровка</b>	Возможна ручная колеровка универсальными колерами TICIANA MIX.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Беречь от огня! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с составом запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков состава в банке он может быть утилизирован как бытовой или строительный мусор.
<b>Фасовка</b>	0,75л; 2,7л; 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)