

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ КРАСКИ БТ-177 МОСКВИЧКА

Нанесение краски БТ-177 выполняется практически полностью по тем же правилам, что и для всех металлов:

- Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, ржавчины, старого слоя краски
- Перед окрашиванием желательно прогрунтовать поверхность в 2 слоя
- Пудра ПАП-2 и лак БТ-577 смешиваются в пропорции, указанной в сопроводительной документации
- Разбавление готового состава производится с помощью уайт-спирита, сольвента или скипидара
- БТ-177 наносится в 2 слоя методом распыления или кистью при благоприятных погодных условиях (положительная температура воздуха, отсутствие осадков, умеренная влажность воздуха). Если требуется, нанесение краски возможно методом окунания.
- Расход краски составляет от 100 до 200 грамм на 1 квадратный метр поверхности.

Завершающий этап работы – сушка

- Высушивание краски при комнатной температуре происходит в течение 15-16 часов, также это зависит от уровня влажности.
- При искусственной сушке, изделие предварительно выдерживается при комнатной температуре около 30 минут, затем обрабатывается горячим воздухом при 100°C – длительность процесса составляет полчаса.
- После искусственного высушивания, перед началом использования, предмет следует выдержать на открытом вентилируемом пространстве при температуре +19 – +22С, по истечении 3-х часов изделие готово к эксплуатации.