



Гофрированные безгалогенные, атмосферостойкие не распространяющие горение (самозатухающие) трубы товарной марки Ecoplast.



Произведено ООО «Кросс Линк» (Россия)

www.ecoplast.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гофрированные безгалогенные, атмосферостойкие, не распространяющие горение (самозатухающие) трубы Escoplast.

Безгалогенные атмосферостойкие трубы характеризуются высокой гибкостью и прочностью. Сохраняют механические свойства после УФ облучения, испытания по методике ГОСТ Р 20.57.406-81 (метод 211-1)

Материал: композит полиолефиновый безгалогенный на основе ПНД

Степень защиты: IP55 по ГОСТ 14254(МЭК 529)

Температура монтажа: от -25°C до +90 °C

Температура эксплуатации: -55°C до +90 °C при отсутствии механических нагрузок

Не распространяет горение, соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009, класс воспламеняемости FV-0 (ПВ-0)

Прочность: Серия BL FRUF, свыше 350Н на 5 см при 20С (тип Легкая)
Серия BH FRUF свыше 750Н на 5 см при 20С (тип Тяжелая)

Варианты монтажа: для открытой / скрытой / полускрытой установки в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам), полах Открытая прокладка допускается в соответствии с требованиями ПУЭ внутри помещений и по фасадам зданий под навесом по основаниям из несгораемых материалов.

Труба серии BL FRUF

Легкая с зондом		Кол-во в бухте, м
20116HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 16 мм	100
20120HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 32 мм	100
20125HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 25 мм	50
20132HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 32 мм	25
20140HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 40 мм	20
20150HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 50 мм	15

Труба серии BH FRUF

Тяжелая с зондом		Кол-во в бухте, м
21116HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 16 мм	100
21120HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 20 мм	100
21125HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 25 мм	50
21132HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 32 мм	25
21140HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 40 мм	20
21150HFR-UF	Труба ПНД-FRUF гофрир. без галогена, т/г атмосферостойкая диам. 50 мм	15

Указания по монтажу

Монтаж гофрированных пластиковых труб из изоляционных композиций ПНД должен осуществляться при температуре не ниже -25С. Не допускаются сплющивания и переломы трубопроводов во время монтажа. При “заломе”, испорченный участок трубы должен быть удален. При проектировании и монтаже на объектах, где предполагаются температурные колебания в широком диапазоне с градиентом более 25-30°C, особенно для протяженных магистральных трасс, выполненных из безгалогенного полиолефинового композита на основе ПНД, необходимо учитывать коэффициент теплового расширения материала трубы.

Рекомендуется бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0°C раскатать и выдержать в течение 24 ч при температуре не ниже 10°C. Прокладку трубы следует вести, не допуская значительных растягивающих напряжений. Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания грязи, мусора и влаги. Расстановку опор трубы (монтажные клипсы) следует проектировать из расчета не менее двух клипс на один погонный метр. Соединения двух труб должны выполняться с помощью стыковочных муфт.

Упаковка

Гофрированные трубы упаковываются в полиэтиленовую пленку, маркировка наносится на бумажную этикетку.

Условия хранения и транспортировки

В соответствии с ГОСТ 19433 гофрированные трубы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение гофрированных труб должно производиться в проветриваемых навесах или помещениях. Бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 2 м. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
 - название организации и Ф.И.О. ответственного лица
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
 - копию или оригинал этикетки изделия с указанием даты выработки и номера смены
 - фотографию дефектного изделия
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)
3. Акт о дефекте.