

QUICKTRIM 1108

Термоплавкий клей

ВВЕДЕНИЕ

QUICKTRIM 1108 - это термоплавкий клей на основе металлоцена, разработанный для упаковочной промышленности, для герметизации корпусов и картонных коробок. QUICKTRIM 1108 обеспечивает надежное склеивание различных поверхностей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид гранулы	
Цвет белый	
Вязкость @ 170 °C (Brookfield RVT Sp. 27)	1.100 mPa.s
Вязкость @ 150 °C (Brookfield RVT Sp. 27)	2.000 mPa.s
Точка размягчения (ASTM E28)	107 °C

ПРИМЕНЕНИЯ

- Давление нанесения должно быть правильным и равномерно распределяться во время приклеивания. Недостаточное давление может привести к дефектам склеивания.
- В случае длительных остановок машины температуру клея следует снизить по крайней мере на 30-40°C.
- Во время нанесения температура не должна превышать 190°C.
- Не смешивайте с другими продуктами.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая температура	160 °C – 180 °C
Температура в ванне	140 °C – 160 °C
Применение:	диск, дюза, спрей

СТАТУС FDA

Ингредиенты, используемые в рецептуре QUICKTRIM 1108, соответствуют требованиям к составу Американского управления по контролю за продуктами и лекарствами 21 CFR 175.105.

ОБРАБОТКА ПРОДУКТА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ

Продукт упакован в крафт-пакеты по 20 кг. Хранить в сухом и прохладном месте, предпочтительно при температуре от 10°C до 30 °C. Храните вдали от источников тепла и закрывайте контейнеры после использования, чтобы предотвратить загрязнение пылью. Продукт может храниться минимум в течение 24 месяцев при рекомендуемых условиях хранения. Примените ротацию так, чтобы сначала использовать самый старый продукт.