

QUICKTRIM 1150

Термоплавкий клей на основе металлоцена

Введение

QUICKTRIM 1150 - это термоплавкий клей на основе металлоцена, разработанный для упаковочной промышленности, для герметизации корпусов и картонных коробок, где требуется высокая термостойкость, например, для упаковки керамики или цитрусов. **QUICKTRIM 1150** обеспечивает надежное склеивание различных поверхностей

Свойства

Внешний вид - гранулы

Цвет - белый

Вязкость @ 170 °C (Brookfield RVT Sp. 27) 1.100

mPa.s

Вязкость @ 150 °C (Brookfield RVT Sp. 27) 2.000

mPa.s

Точка размягчения (ASTM E28) 111 °C

Применение

- Давление нанесения должно быть правильным и равномерно распределяться во время приклеивания. Недостаточное давление может привести к дефектам склеивания.
- В случае длительных остановок машины температуру клея следует снизить как минимум на 30-40°C.
- Во время нанесения температура не должна превышать 190°C.
Не смешивайте с другими продуктами.

Способы применения

Рабочая температура: 160 °C – 180 °C

Температура плавильного бака: 140 °C – 160 °C

Типы нанесения: диск, сопла, распылитель

СТАТУС FDA

Ингредиенты, используемые в рецептуре QUICKTRIM 1150, соответствуют требованиям к составу Американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами 21 CFR 175.105.

ОБРАБОТКА ПРОДУКТА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ

Продукт упакован в крафт-мешки по 20 кг. Хранить в сухом и прохладном месте предпочтительно при температуре от 10 °C до 30 °C. Храните вдали от источников тепла и закрывайте контейнеры после использования, чтобы предотвратить загрязнение пылью. Продукт может храниться минимум в течение 24 месяцев при рекомендуемых условиях хранения. Применяйте ротацию так, чтобы сначала использовать самый старый клей.