

тел/факс: (863) 232-22-27

Заключение о состоянии измерений в лаборатории

№ 0058 от 18.08.2023 г., действительно до 18.08.2026 г.

Аттестат № 024/23 на В/В
установку УИК-1 зав. № 6/н
от 29.05.2023 г. Срок
действия до 29.05.2025 г.

ПРОТОКОЛ

испытания защитных средств из диэлектрической резины (ковров диэлектрических)

Испытывалось: Ковры диэлектрические резиновые 1-500*500 по ГОСТ 4997-75

Изготовитель: ОАО «Завод резинотехнических изделий».

Испытание проводилось напряжением 20 кВ переменного тока в соответствии с требованием ГОСТ 4997-75 п. 3.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ партии	1,2	5	10,11	14,15,16	17,18,20	
Дата испытаний	04.10.2023 05.10.2023г	10.10.2023г	19.10.2023г 20.10.2023г	25.10.2023г 27.10.2023г	30.10.2023г 01.11.2023г	
Испытание на 20 кВ	выдержано	выдержано	выдержано	выдержано	выдержано	
Ток утечки, мА/м²	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ковры диэлектрические резиновые 1-500*500 по ГОСТ 4997-75 испытание выдержали и пригодны в качестве дополнительного защитного средства от электрического тока для обслуживания установок напряжением до 20 кВ включительно.

Испытание произвел контролер ОКК _____ (И. П. Товкачева)

Начальник ОКК _____ (М. С. Коровина)

ОАО «Завод РТИ» г. Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15

тел/факс: (863) 232-22-27

Заключение о состоянии измерений в лаборатории

№ 0058 от 18.08.2023 г., действительно до 18.08.2026 г.

Аттестат № 024/23 на В/В
установку УИК-1 зав. № б/н
от 29.05.2023 г. Срок
действия до 29.05.2025 г.

ПРОТОКОЛ

испытания защитных средств из диэлектрической резины (ковров диэлектрических)

Испытывалось: Ковры диэлектрические резиновые 1-700*700 по ГОСТ 4997-75

Изготовитель: ОАО «Завод резинотехнических изделий»

Испытание проводилось напряжением 20 кВ переменного тока в соответствии с требованием ГОСТ 4997-75 п. 3.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ партии	8	9				
Дата испытаний	17.10.2023г	18.10.2023г				
Испытание на 20 кВ	выдержано	выдержано				
Ток утечки, мА/м²	72,47	72,47				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ковры диэлектрические резиновые 1-700*700 по ГОСТ 4997-75 испытание выдержали и пригодны в качестве дополнительного защитного средства от электрического тока для обслуживания установок напряжением до 20 кВ включительно.

Испытание произвел контролер ОКК И. П. Товкачева

Начальник ОКК М. С. Коровина

ОАО «Завод РТИ» г. Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15

тел/факс: (863) 232-22-27

Заключение о состоянии измерений в лаборатории

№ 0058 от 18.08.2023 г., действительно до 18.08.2026 г.

Аттестат № 024/23 на В/В
установку УИК-1 зав. № б/н
от 29.05.2023 г. Срок
действия до 29.05.2025 г.

ПРОТОКОЛ

испытания защитных средств из диэлектрической резины (ковров диэлектрических)

Испытывалось: Ковры диэлектрические резиновые 1-750*750 по ГОСТ 4997-75

Изготовитель: ОАО «Завод резинотехнических изделий».

Испытание проводилось напряжением 20 кВ переменного тока в соответствии с требованием ГОСТ 4997-75 п. 3.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ партии	1,2,3	4,5,6	7,8,9,10,11	12,13,14,15,16	17,18,20	
Дата испытаний	04.10.2023 - 06.10.2023 г.	09.10.2023 - 13.10.2023 г.	16.10.2023 - 20.10.2023 г.	23.10.2023 - 27.10.2023 г.	30.10.2023 - 01.11.2023 г.	
Испытание на 20 кВ	выдержано	выдержано	выдержано	выдержано	выдержано	
Ток утечки, мА/м²	67,30	67,30	67,30	67,30	67,30	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ковры диэлектрические резиновые 1-750*750 по ГОСТ 4997-75 испытание выдержали и пригодны в качестве дополнительного защитного средства от электрического тока для обслуживания установок напряжением до 20 кВ включительно.

Испытание произвел контролер ОКК И. П. Товкачева (И. П. Товкачева)

Начальник ОКК М.С. Коровина (М.С. Коровина)



Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)
Сертификат соответствия № ST.RU.0001.A0003289
от 02 марта 2022 года



Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 30/2

Наименование изделия: **Ковры диэлектрические резиновые 1-600*600**
ГОСТ 4997-75

Месяц изготовления: октябрь 2023 г.

Дата испытания (резиновой смеси): 02.10.2023 г.

Партия №	Количество ковров в партии, штук	Партия №	Количество ковров в партии, штук	Партия №	Количество ковров в партии, штук
№ 16	350	№		№	
№ 17	350	№		№	
№		№		-	
№		№		-	

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Фактические результаты	Нормы по ГОСТ 4997-75
1.	Внешний вид	соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,1	1÷3
3.	Ток утечки, мА/м ² , не более	62,83	160
4.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5.	Условная прочность, МПа, не менее	4,5	4,0
6.	Относительное удлинение, %, не менее	220	200
7.	Твердость, единицы Шора А	61	55÷65
8.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — три года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации ковров — три года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК _____ М. С. Коровина

Контролер ОКК _____ И. П. Товкачева