

СМАЗКА ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ HSG130

Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактические
Внешний вид	Однородная мазь от бежевого до светло-коричневого цвета	Соответствует
Температура каплепадения, °С не менее	220	Соответствует
Коллоидная стабильность, % не более	15	13,8
Пенетрация при 25°С, с перемешиванием	265-295	283
Массовая доля содержания механических примесей, %	Отсутствуют	Отсутствуют
Массовая доля воды, %	Отсутствует	Отсутствует
Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45)	Выдерживает	Выдерживает
Вязкость базового масла: -при 40°С, мм ² /с -при 100°С, мм ² /с	20-24 3,5-5,5	21 4,8

Состав смазки:

Масло PAO- 85%

Фторопласт Нано-порошок-10%

Специальный загуститель (литиевый)-5%

-Срок годности продукта 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.