

Готовая эластичная полимерная гидроизоляция (мастика)



- Обеспечивает надежную защиту от негативного воздействия влаги
- Обладает особой стойкостью к растрескиванию и износу в процессе эксплуатации
- Создает на обработанных поверхностях идеально ровную бесшовную водонепроницаемую пленку
- Выдерживает резкие температурные перепады (от -20°C до +70°C)

Предназначена для устройства сплошной бесшовной гидроизоляции строительных конструкций и сооружений внутри и снаружи зданий (душевые, в том числе без поддона, ванны, туалеты, прачечные и другие влажные помещения) перед производством дальнейших облицовочных работ. Может применяться для гидроизоляции балкона под дальнейшую облицовку плиткой. Применяется как для работ по бетону, штукатурке, кирпичной кладке, так и для защиты невлагостойких покрытий: гипсокартона и гипсовых штукатурок во влажных помещениях. Возможно использование в системе полов с подогревом. Рекомендуется для заполнения стыковых зазоров (мест выхода пластиковых и металлических водопроводных труб, угловых соединений строительных конструкций и др.). Может быть использована для перекрытия трещин толщиной до 0,8мм.

Упаковка:
Ведро 5кг, 14кг

Условия проведения работ: Температура воздуха и основания во время проведения работы и в течение последующих 2-х суток должна быть не менее +10°C и не более +30°C. Температура помещения, основания и самой мастики не ниже +5°C. Относительная влажность бетонного основания не более 90%.

Способ применения: Поверхность основания должна быть очищена от пыли, грязи, масел, жира, цементного молочка и других частиц, препятствующих сцеплению материала с основанием. Трещины, выбоины, каверны и другие остrokонечные неровности до нанесения полимерной гидроизоляции необходимо заделать шпаклевкой, штукатуркой или ремонтным составом на цементной основе. Перед использованием мастику перемешать. Рекомендуется предварительная обработка поверхности мастикой, разбавленной водой в пропорции 1:10. Материал наносить на подготовленное основание с помощью шпателя, валика или кисти. Количество слоёв не ограничено и зависит от требуемой толщины гидроизоляционного покрытия. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего. Время высыхания 1-го слоя – 1 час, последующих - 2-4 часа. Возможное изменение цвета готовой мастики от партии к партии не влияет на эксплуатационные характеристики готового покрытия. Последующие отделочные работы проводить не ранее чем через 8-10 часов после нанесения последнего слоя. При проведении работ в местах сопряжений «пол-стена», а также в зоне контакта с трубами и сливными отверстиями, например, при гидроизоляции душа, ванной комнаты, рекомендуется применение эластичных гидроизоляционных лент.

Область применения	Пример	Количество слоёв	Минимальный расход, кг/м ²
Кратковременное действие воды	Стены в ванной	1	0,5
Длительное действие воды	Пол в душевой /ванной	2	0,9
Напорная вода, до W6	Частный бассейн	3-4	1,5

Внимание! Не повреждать нанесенный гидроизоляционный слой. Мастика неприменима в качестве открытой рабочей поверхности при угрозе механических повреждений. Для дальнейшей облицовки поверхности рекомендуется использовать клеи для плитки. Мастика не предназначена для гидроизоляции спортивных бассейнов, колодцев, гидроизоляции подвалов, других объектов, подвергающихся воздействию повышенного давления воды.

Внешний вид материала	Густая масса голубого цвета
Внешний вид пленки	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Толщина слоя	0,5-2,0 мм
Расход	1,4 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
Время высыхания	Первый слой – 1 час, последующие слои 2–4 часа
Плотность при температуре (20±2)°C, г/см³	1,45 (+/- 0,05)
Вязкость по вискозиметру Brookfield шпиндель 07, скорость 200б/с, Па*с	15-30
Сухой остаток	Не менее 70%
Степень перетира, мкм не более	Не более 150
ph	7,5-9,5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° C, ч	Не более 4-х часов
Водостойкость, не менее 24 часов	Отсутствие пузырей, вздутий и отслоений
Теплостойкость при +70° C, не менее 24 часов	Отсутствие пузырей, вздутий и отслоений
Водонепроницаемость при 0,03 МПа	Не менее 72-х часов

Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	4,2
Относительное удлинение при разрыве (при толщине слоя 2мм), %	272%
Условная прочность при растяжении МПа	2,3
Состав	Композиция на основе водной эмульсии акриловой дисперсии, минеральных наполнителей и функциональных добавок
Условия хранения и утилизации	Хранить и перевозить в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Использованную тару утилизировать вместе с бытовым мусором.
Меры предосторожности	Мастика пожаро- и взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук. При попадании на кожу и в глаза промыть водой.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
ТУ	20.30.22-031-47231221-2021
СГР	RU.77.01.34.008.E.000468.03.22 от 04.03.2022