

# Масло гидравлическое НО-68Н

**EAC** Декларация о соответствии TC № RU Д-РУ. PA09.B.19055/22 действительна с 19.12.2022 по 18.12.2025 г.

Фасовка: канистра 20л

| № п/п | Наименование показателей                                                                          | Норма        | Фактически   | метод испытаний  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--|
| 1     | Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с,<br>- при 40. С, в пределах<br>- при 100. С, не менее | 66-70<br>8,7 | 68,73<br>8,8 | ГОСТ - 33        |  |
| 2     | Индекс вязкости не менее                                                                          | 97           | 98           | ГОСТ-25371       |  |
| 3     | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже                                    | 200          | 229          | ГОСТ-4333        |  |
| 4     | Температура застывания, С, не выше                                                                | Минус 30     | Минус 30     | ГОСТ-20287       |  |
| 5     | Цвет, единицы ЦНТ, не более                                                                       | 2            | 1            | ГОСТ-20284       |  |
| 6     | Массовая доля механических примесей, %, не более                                                  | отсутствие   | отсутствие   | ГОСТ- 6370       |  |
| 7     | Коррозионное воздействие на металлы                                                               | выдерживает  | выдерживает  | ГОСТ-19199 п.5.4 |  |
| 8     | Содержание воды                                                                                   | отсутствие   | отсутствие   | ГОСТ-2477        |  |
| 9     | Класс чистоты                                                                                     | 10           | 10           | ГОСТ-17216       |  |

Плотность при 20 ,С- 880 кг/м<sup>3</sup>

\* По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.0076

\* Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

\* Гарантийный срок хранения -5 лет.

Качество соответствует ТУ 0253-001-69939162-2012.