



- Концентрат 1:10.
- Обладает влагоизолирующим эффектом и предохраняет поверхность от гниения внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью.
- Выравнивает впитывающую способность основания и способствует равномерному схватыванию раствора шпатлевок, штукатурок и наливных полов, что препятствует образованию усадочных трещин.
- Не содержит растворителей.

Полимерная эмульсия желтого цвета на водной основе, щелочеустойчивая, концентрат. Изготовлена на основе импортного сырья, не содержит вредных веществ.

Предназначена для обработки сильно впитывающих влагу поверхностей (пеноблоки, газосиликатные блоки, бетон, кирпичная кладка, гипсокартонные панели, цементная штукатурка и другие минеральные поверхности) перед шпаклеванием, нанесением штукатурок, укладкой облицовочной плитки, устройством наливных полов и другими видами работ. Для наружных и внутренних работ.

Экологичная, подходит для детских комнат, лечебно-профилактических учреждений и предприятий пищевой промышленности.

Упаковка:

Ведро 15 кг

Способ применения:

1. Обрабатываемые участки зачистить от грязи и старых отслоившихся покрытий, устранить жирные пятна, высушить.
2. Перед применением продукт тщательно перемешать.
3. Допускается разведение материала водой до 1:10. Разведение материала производится на усмотрение мастера в зависимости от впитывающей способности конкретного основания и может отличаться от рекомендаций.

Вид работ	Поверхность	Необходимость разбавления
Штукатурка стен	гипсовые, цементно-известковые штукатурки	1:3
	газопенобетон, керамический и силикатный кирпич	1:2
Стяжки, наливные полы	цементная стяжка, старая плитка, плотный бетон	1:2
	гипсовая стяжка	1:1
Общестроительные работы	сильно впитывающие основания	1:5
	слабо впитывающие основания	1:6

4. Прогрунтовать поверхность кистью, валиком или краскопультом.

5. Последующую работу проводить после высыхания (минимум 6 часов). Время высыхания на отлип – 1 час, полное высыхание через 6 часов (при температуре +18 °С, влажности воздуха 55%). Начинать последующие работы после высыхания грунтовки рекомендуется как можно быстрее во избежание оседания на поверхность основания строительной пыли.

Не рекомендуется:

1. Грунтование поверхности в дождь, при повышенной влажности (более 70%) и температуре ниже +7°C.
2. Наносить в неразбавленном виде.

Расход	80-250г/м ²
Время высыхания	Время высыхания до отлипа – 1 час, полное высыхание через 6 часов (при температуре +18°C, влажности 55%).
Сухой остаток, %, н/м	40%
pH	7 — 12
Состав	Стирол-акриловый сополимер (в качестве основы), специальные добавки.
Морозостойкость	Замораживание не допускается.
Условия хранения и утилизации	Хранить и перевозить в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 до +40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Исползованную тару утилизировать вместе с бытовым мусором.
Меры предосторожности	Пожаро- и взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук. При попадании на кожу и в глаза промыть водой.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
ТУ	20.30.11-030-47231221-2021
СГР	RU.77.01.34.008.E.003203.12.21 от 17.12.2021г.