

Шпатлевка суперфинишная SL LITE FINISH

Область применения:

Для выравнивания поверхностей и заделки небольших углублений и трещин.

Для помещений с нормальной влажностью. Идеальна для работ преимущественно тонкими слоями, в том числе «на сдир».

Рекомендована для ручного и механизированного нанесения.

Протестирована на поршневых безвоздушных аппаратах: ASPRO 6000, ASPRO 7200 и аналогах (GRACO MARK 5/7/10 и т.д.)

Упаковка:

Ведро 9/18/25 кг, пакет 15 кг

Условия хранения и утилизации:

Хранить и перевозить в плотно закрытой упаковке при температуре от 0 до +30 градусов Цельсия. Использованную тару утилизировать вместе с бытовым мусором.

Меры предосторожности:

Шпатлевка пожаро- и взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук. При попадании на кожу и в глаза промыть водой.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев

Морозостойкость:

При транспортировке допускается замораживание до -40 градусов Цельсия, продолжительностью не более одного месяца или 5 циклов замораживания/размораживания.

Способ применения:

- 1.Обрабатываемые участки зачистить от грязи и посторонних наслоений, «расширить» трещины, устранить или отмыть жирные пятна и высолы.
- 2.При необходимости прогрунтовать пористые поверхности грунтовкой ARTEL. Просушить.
- 3.Перед применением шпатлевку перемешать. Нанести шпатлевку шпателем, одновременно уплотняя ее массу и выравнивая поверхность. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм, благодаря небольшой усадке шпатлевки возможна заделка неровностей глубиной до 3 мм. На стыках, углах и больших трещинах поверхностей использовать серпянку или армирующие сетки. Время высыхания однослойного покрытия в нормальных условиях (температура 18°C, влажность воздуха 55 %, влажность поверхности менее 8%) на отлип 4 часа, полное высыхание 24 часа.
- 4.Высушенная поверхность после шлифования тонкой шкуркой и огрунтовки, соответствующей конечной отделки, готова для нанесения желаемого покрытия. Под оклейку поверхности обоями огрунтовка не обязательна.
5. При больших неровностях рекомендуется нанесение шпатлевки в несколько слоев.



Внешний вид	Однородная пастообразная масса без посторонних включений, комков и сгустков
Цвет	супербелая
Толщина слоя	1-3 мм
Расход	0,5-1,4 кг/м²
Время высыхания	На отлип 2 часа, полное высыхание 24 часа
Консистенция, ГОСТ 5802-86	9,5-10,5 см
Прочность сцепления с бетонной поверхностью, не менее	0,5 МПа
Размер частиц	Средний 20мкр Максимальный 70мкр
Состав	Акриловая полимерная дисперсия, микрорамор, консервант, пластифицирующие добавки.
Размер сопла для ASPRO 6000/7200, и аналогов	0,033 (№ *33)
Рекомендуемое давление ASPRO 6000/7200, и аналогов	220 bar
ТУ	2313-007-47231221-00
СГР	RU.77.01.34.015.E.022126.12.11 от 26.12.2011 г.