



BOSTIK

PERFECT SEAL ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК МУЛЬТИ

ПРОЗРАЧНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ГЕРМЕТИК - КЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- внутри и снаружи помещений
- постоянная эластичность
- без изоцианата и силикона и растворителей
- без усадки и без образования пузырей
- может наноситься на мокрые поверхности
- высокая атмосферостойкость
- нейтральное отверждение
- без запаха
- не вызывает коррозию металлов
- высокая устойчивость к механическим нагрузкам
- поглощает вибрацию и подавляет шум
- шлифуется после отверждения
- может быть окрашен водными и синтетическими красками

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«Мульти» - это профессиональный герметик - клей широкого спектра применения. Продукт, созданный по гибридной технологии, отверждается при реакции с влагой воздуха, формируя прочный и эластичный шов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

«Мульти» специально разработан как универсальный высокомодульный клей-герметик широкого спектра применения. Материал обладает высокой механической и атмосферной устойчивостью, может применяться на горизонтальных и вертикальных поверхностях, подверженных высоким нагрузкам, включая пешеходные дорожки. Может применяться в качестве упруго-эластичного клея для фиксации различных элементов и конструкций. Герметик-клей может применяться внутри и снаружи помещения и имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов, включая: синтетические материалы, стекло, керамику, древесину, минеральные, эмалированные и другие поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ⁽¹⁾

Основа	МС-полимер
Плотность	1,0 ± 0,02 г/см ³
Время пленкообразования	20 - 25 мин
Скорость высыхания	2-3 мм/24 ч
Твердость по Шору А	35±5 ед.
Модуль при 100%	1,5 МПа
Удлинение до разрыва	≤ 350 %
Температура нанесения	от +5 до +40 °С
Температура эксплуатации	от -45 до +120 °С
Температура транспортировки	от -10 до +35 °С

⁽¹⁾ Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +20 °С и относительной влажности воздуха 65 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, полиметилметакрилата, политетрафторэтилена, мягких пластмасс, неопрена и битумного материала.
- Не рекомендуется для натурального камня.
- Не рекомендуется для контакта с хлоридами.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При использовании в качестве герметика:

Соединительный шов правильной конструкции обеспечивает поглощение деформаций строительных материалов, правильное отверждение герметика и длительную

Техническое описание от 12.07.2023 г.

эксплуатацию герметика в шве. Глубина шва должна иметь правильное соотношение с его шириной. Как правило, отношение глубины к ширине шва составляет 1:1 при ширине шва до 10 мм. При этом ширина и глубина шва должны быть не менее 5 мм. Для соединений шириной более 10 мм глубина равна третьей части ширины плюс 6 мм.

При обработке швов, образованных перпендикулярными плоскостями, рекомендуется применение специального профилирующего шпателя и организация шва треугольного сечения с прямыми (невогнутыми) гранями.

Для финишного выравнивания рекомендуется применение специального выравнивающего спрея **Bostik «Гладкий шов»**.

При использовании в качестве клея:

Наносить на материал полосами с интервалами 10-20см, для обеспечения вентиляции и условий для нормального отверждения. Не наносить клей точками! Рекомендуется использование двухсторонней клейкой ленты толщиной 3мм для поддержки в первые 24 часа и обеспечения правильной толщины клеевого слоя.

При необходимости установите дополнительные опоры-фиксаторы на время высыхания материала.

ПОДГОТОВКА И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения: от +5 °С до +40 °С (температура окружающей среды и поверхностей). Все поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими, без смазочных веществ и пыли.

Герметик отлично приклеивается к большинству непористых подложек (например, из стекла, крашеного дерева, керамики, с эмалировкой) без использования грунта. Перед нанесением необходимо проверить адгезию.

ОКРАШИВАЕМОСТЬ

«Мульти» может окрашиваться водными и синтетическими красками. Перед окрашиванием рекомендуется проверка совместимости материалов.

ОЧИСТКА

Свеженанесенный материал и инструменты можно удалить специальным чистящим

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

средством или ацетоном. Застывший материал удаляется механическим способом. Руки можно вытереть влажными салфетками.

ЦВЕТ(А)

Прозрачный

УПАКОВКА

Картридж 300 гр., 24 шт. в коробке

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	202301101
Штрих-код	4670012413080
Кол-во в гофрокоробе, шт.	24
Количество на паллете, шт.	1440

СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Гарантированный срок хранения в сухом месте в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от +10 °С до +25 °С составляет до 18 месяцев с даты производства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

