

## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 1NEW®



**ОПИСАНИЕ:** Все силиконовые герметики прокладок 1NEW предназначены для ремонта и замены прокладок, работающих при высокой температуре до 650°F (343°C). Могут использоваться для ремонта и замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Обладают стойкостью к моторным жидкостям, сохраняют прочность и эластичность во всем температурном диапазоне.

**ЦВЕТ:** Красный, черный, прозрачный, серый.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Высокотемпературный силиконовый герметик прокладок не предназначен к использованию в следующих условиях:

1. Когда используется на поверхностях, где протекает масло, пластификаторы или растворители,

сернистые жиры, а также на влажных поверхностях;

2. Для поверхности температура которого превышает +50 или наносится при температуре ниже 5 °C;
3. Применение в конструкции или герметизации аквариумов;
4. Не применяйте на свинцовых, цинковых и оцинкованных стальных материалах.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Уберите старую прокладку и тщательно очистьте поверхности от старой прокладки, масла и грязи.
2. Снимите колпачок с тюбика, проколите защитную пленку, навинтите носик и обрежьте его до требуемого размера отверстия.
3. Нанесите непрерывный валик герметика по всему периметру одной из поверхностей и окружите им все болтовые отверстия. Дайте 10 минут для «подсыхания» силикона.
4. Соберите уплотняемое соединение.
5. После использования замените носик на тюбике на колпачок.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Испытано на 23°C ± 2°C, RH 50% ± 5%:	
Внешний Вид:	Тиксотропная Паста
Время снятия, мин:	5-15
Температура применения,	°C: от +5 до +40
Уровень капельности, мм:	≤1
Экструзионная способность, мл/мин:	≥ 300

Испытано на 23°C ± 2°C, RH 50% ± 5% 7 дней:		
Твердость по Шору А:	20~60	ASTM C 661
Предел прочности при растяжении, МПа:	≥3,0	ASTM C 1135
Относительное удлинение при разрывах, %:	≥300	ASTM D638
Летучесть содержимого, %:	≤20	EPA-24
Толщина затвердевания, 24ч, мм	≥3	ASTM C1184-05
Толщина затвердевания, 7д, мм	≥6	ASTM C1184-05

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет, хранить в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте при температуре от +5 °C до 27 °C.

**ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:** Хранить в недоступном для детей месте. Место должно быть хорошо вентилируемым. Не допускайте контакта герметика с глазами и кожей. При попадании герметика на кожу или в глаза промыть теплой водой. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь со спецификациями изделий и материалов, а также инструкциями на упаковке.

