



Закладная деталь

DAWI 200

0,45x60 м

- Закладная деталь из однослойной воздухо- и пароизоляционной плёнки из первичного полиэтилена для устройства изоляции внутренних стен и перекрытий каркасных конструкций.
- Толщина 200 мкм гарантирует высокое сопротивление паропрооницанию и механическую стойкость.
- Используются в домах как с нормальным микроклиматом, так и в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванны, бассейны, производственные помещения).
- Позволяет легко контролировать качество утепления благодаря прозрачной структуре.
- Инструкция по монтажу доступна по QR коду на этикетке.

Материал	Однослойная плёнка из специального полиэтилена, первичное сырьё. Не содержит хлорпарафиновый пластификатор.
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г4 сильногорючий
Группа воспламеняемости, ГОСТ 30402-96	В3 легковоспламеняемый
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии S _d	Не менее 100 м
Толщина	Ок. 200 мкм
Прочность на разрыв, не менее	Вдоль рулона 200 Н/5 см, поперёк 250 Н/5 см
Относительное удлинение, не менее	600% в продольном направлении 800% в поперечном направлении
Температурная стабильность, не менее	от -40 °С до +80 °С
Поверхностная масса	Ок. 180 г/м ²
Размер/площадь/масса рулона	50 м x 1,5 м / 75 м ² / ок. 14 кг 50 м x 2,0 м / 100 м ² / ок. 18 кг 47 м x 3,2 м / 150 м ² / ок. 28 кг
Аксессуары для проклейки нахлёстов, примыканий, проходок	DELTA®-MULTI BAND клеящая лента, DELTA®-INSIDE BAND клеящая лента, DELTA®-FLEXX BAND соединительная лента, DELTA®-TIXX клей, DELTA®-LIQUIXX герметизирующая паста, DELTA®-DUO TAPE двусторонняя лента, DELTA®-TIXX VDR клеевой жгут

Поставщик: ООО ДЁРКЕН, 141580, Московская область, город Солнечногорск, деревня Дубровки, улица Аэропортовская, строение 2, офис 226, тел. +7 499 272-48-03, www.doerken.ru, delta@doerken.ru



Декларация ТР РФ RU Д-RU.PA01.B.01994/22 от 23.11.2022
действует до 09.11.2025. Гарантийный срок 2 года.
Срок годности не ограничен. Хранить в закрытом помещении.
Код ОКПД 2 22.21.42

