

МАСТЕРpro Silk

МАСТЕРпро Шёлк

Суперфинишная влагостойкая шпаклевочная смесь на основе специального тонкомолотого наполнителя, предназначенная для наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

МАСТЕРpro Silk — сухая смесь на основе белого цемента и специального тонкомолотого наполнителя. Предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-песчаных и цементно-известковых основаниях на стенах и потолках снаружи и внутри зданий, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью. Температура применения МАСТЕРpro Silk: от +5°C до +30 °C, толщина нанесения 0,2 – 5 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ высокая адгезия к минеральным основаниям;
- ◆ позволяет получить идеальную финишную поверхность;
- ◆ подходит для шлифования;
- ◆ высыхает без усадки;
- ◆ отсутствие задигов и неровностей;
- ◆ широкий диапазон толщины нанесения;
- ◆ снежно-белый цвет;
- ◆ пластичность и удобство в работе;
- ◆ экологичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Таблица 1)

Свойства продукта		
Внешний вид	белый порошок	
Толщина нанесения, мм	0,2 – 5	
Максимальная фракция заполнителя, мм	0,2	
Расход сухой смеси, кг/м²	1,1 – 1,3	
Температура применения, °С	от +5 до +30	
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	
Класс горючести	НГ	
Готовность к шлифовке, ч	через 24	
Готовность к окраске/оклеиванию обоев, ч	через 72	
Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%)		
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,30 – 0,35	
Количество воды на мешок 20 кг, л	6,0 – 7,0	
Подвижность смеси	Пк3	
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	≥ 90	
Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 90 ± 5%)		
Прочность при сжатии, МПа	28 сут	≥ 2,0
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	28 сут	≥ 5,0
Морозостойкость	≥ F1 50	
Прочность сцепления, через 28 суток, МПа	≥ 0,5	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание необходимо очистить от пыли, грязи, пятен краски, масел и всего, что может снизить адгезию материала к основанию. Расслаивающиеся поверхности, а также известковые налеты необходимо удалить механическим способом. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены.

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Перед смешиванием МАСТЕРpro Silk необходимо убедиться в следующем:

- ◆ все подготовительные работы выполнены;
- ◆ подготовленного количества материала хватит для выполнения ремонта;
- ◆ все инструменты для выполнения работ подготовлены и находятся под рукой.

Юридический адрес:
 350000, Краснодарский Край,
 г. Краснодар, ул. Одесская, 48, литер В,
 офис № 309.
 8 800 200 08 28 доб. 636,
 8(861) 255-46-43
office_krasnodar@polyplast-ug.ru

ООО «Полипласт – Юг»
 Смеси Сухие Строительные
 «Полипласт pro»
www.polyplast-pro.ru

Производство:
 353177, Россия, Краснодарский Край,
 Ст. Платнировская, ул. Магистральная
 11А
 8 (861) 427-30-52

МАСТЕРpro Silk

МАСТЕРпро Шёлк

Суперфинишная влагостойкая шпаклевочная смесь на основе специального тонкомолотого наполнителя, предназначенная для наружных и внутренних работ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

- ♦ заранее откройте мешки с МАСТЕРpro Silk, необходимые для работы;
- ♦ добавьте необходимое количество воды (оптимальная температура 20°C) в емкость для перемешивания;
- ♦ включите миксер и медленно и равномерно добавляйте смесь в воду, оптимальный режим – 400 – 800 об/мин;
- ♦ после добавления всего мешка перемешивайте состав течением около 5 минут до образования однородной смеси;
- ♦ выдержите технологическую паузу 10 минут, после чего – еще раз перемешать перед нанесением.

НАНЕСЕНИЕ

Приготовленную смесь наносить вручную при помощи ручного инструмента или напылять механизированным способом. Следующий слой разрешается наносить не ранее, чем через 24 часа, после нанесения предыдущего. Для создания гладкой поверхности, рекомендуется произвести шлифовку через 24 часа. Отшлифованная поверхность готова к дальнейшей отделке (покраске, оклейке обоями, и т.д.)

РАСХОД

Расход сухой смеси при слое в 1 мм составляет 1,1- 1,3 кг/м².

УПАКОВКА

Материал МАСТЕРpro Silk упакован во влагонепроницаемые мешки по 25 кг.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Свежие остатки материала легко смываются водой, высохшие — можно удалить только механически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал МАСТЕРpro Silk содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. Следует избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о материале

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения материала МАСТЕРpro Silk в закрытой неповрежденной упаковке составляет 6 месяцев. Хранить материал необходимо в закрытых сухих помещениях с влажностью воздуха не более 70%, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «Полипласт-Юг».

Физико-механические характеристики продукта могут варьироваться при:

- несоблюдении требований по подготовке поверхности;
- несоблюдении требований по приготовлению материала;
- несоблюдении требований по уходу за материалом.

Юридический адрес:
350000, Краснодарский Край,
г. Краснодар, ул. Одесская, 48, литер В,
офис № 309.
8 800 200 08 28 доб. 636,
8(861) 255-46-43
office_krasnodar@polyplast-ug.ru

ООО «Полипласт – Юг»
Смеси Сухие Строительные
«Полипласт pro»
www.polyplast-pro.ru

Производство:
353177, Россия, Краснодарский Край,
Ст. Платнировская, ул. Магистральная
11А
8 (861) 427-30-52