

SEALIT OSB

Профессиональный акриловый герметик для OSB панелей.

ОПИСАНИЕ

«SEALIT» OSB представляет собой материал, полностью готовый к применению. После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образует эластичный резиноподобный материал. Химический состав герметика позволяет использовать его как внутри помещений, так и снаружи при неблагоприятных атмосферных воздействиях. Герметик устойчив к УФ облучению и атмосферным воздействиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для стыков плит OSB (внутри и снаружи помещений), ДСП, ЦСП, МДФ, ДВП, обходов окон и дверей, долговременной герметизации швов деревянного дома, а также заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева с учетом усадки при деформации строений. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу), ПВХ, металлу, оцинковке и др.

СВОЙСТВА

Обладает высокой паропроницаемостью.

Возможна поверхностная окраска (только эластичными водно-дисперсионными составами, необходима предварительная проверка на совместимость), колеровка материала в массу.

Допускается ведение работ при температуре до -18°C, но при этом срок службы герметика может уменьшиться.

Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

Отличается повышенной эластичностью и относительным удлинением. Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 20%.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	тиксотропная паста (не текучая)
Основа	полиакрилат
Отверждение	высыхание на воздухе, испарение воды
Время образования поверхностной пленки, ч	до 1 ч (при +23°C и нормальной влажности)+24 часа на каждый последующий 1 мм*
Время отверждения при толщине слоя 3 мм	48 часов (при +23°C и нормальной влажности)*
Норма сухого остатка, не менее %	72%
Плотность, не менее	1,38 кг/л
Рекомендуемый диапазон температур нанесения	от - 18°C до 0°C от +5° до + 35 °C, включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от - 40°C до + 80°C
Относительное удлинение в момент разрыва	не менее 500%
Условная прочность в момент разрыва	не менее 0,15 МПа
Прогнозируемый срок службы	не менее 20 лет
Консистенция	тиксотропная паста (не текучая)
Цвет	Белый, серый, желтый

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ

Герметик «SEALIT» OSB полностью готов к применению. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуется выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток. Недопустимо разбавление герметика водой – это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери тиксотропности и т.д.), возможному растрескиванию!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее применённых герметизирующих материалов, пропиток, лаков и лессирующих составов. Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. НЕЛЬЗЯ наносить герметик во время дождя и снега! В жаркую погоду при низкой влажности воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу, и герметик в местах соприкосновения высыхает с большей скоростью. Герметик не успевает смочить поверхность и "прокатывается" по ней. В таком случае рекомендуется предварительно увлажнить поверхность водой с помощью распылителя. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика мы рекомендуем применять антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (вилатерм).

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя или при помощи специального ручного, либо пневматического пистолета. Пустоты и неплотности недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. Для получения аккуратного шва рекомендуем защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

В незавулканизированном состоянии смывается теплой водой. В вулканизированном состоянии удаляется механическим путем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Герметик «SEALIT» OSB - экологически чистый продукт, не является опасным. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ.

Не употреблять внутрь!

Материал пожаровзрывобезопасен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение и транспортировка в герметично закрытой таре при температуре от +5° С до +35° С. Возможна транспортировка и хранение при низких температурах. Допускается до 7 циклов замораживания и размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18° С, или однократное замораживание до -18° С, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22° С. Хранить в недоступном для детей месте.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Недопустим контакт с питьевой водой.

Не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%.

Рекомендуется применять герметик при температуре от +5°С до + 35°С, от - 18°С до 0°С.



**СОБСТВЕННАЯ
ЛОГИСТИКА**

оперативно и бесплатно



**ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА**

товар сертифицирован



**ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВЫБОР**

лучшие цены



**ВСЕГДА
РЯДОМ**

большая сеть дилеров

ООО «ТАЧ ПРОФ»

ИНН 5012099829

Адрес: г. Подольск, ул. Лобачева 14, оф. 4.

Тел.: 8 (499) 391-33-40; 8 (800) 201-19-62

Бесплатный звонок по России.

E-mail: info@sealit.ru

Web: sealit.ru