

**Паспорт качества на Mehlhose GmbH Лента прозрачная с липким слоем (упаковочный скотч), 50мм
x 66м 45 МКМ толщина пленки РТТ0506645
ТУ 22.29.22.000. – 001 – 47394615 - 2021**

Дата изготовления: хх.хх.2023 г.

Номер партии: № хх.

Описание продукции: Клейкая лента представляет собой полиэтиленовую плёнку-основу с нанесённой на неё клеевой композицией. Выпускается в форме рулона с внешней не клеевой поверхностью, различной ширины, прозрачности и липкости.

Цвет ленты: при использовании неокрашенной плёнки-основы получают бесцветную ленту.

Условное обозначение ленты: Лента клейкая, ширина, длина, толщина, и указание цвета - прозрачная

****Клейкая лента толщиной 45 мкм** – используется для обмотки лёгких по весу коробок с гофрокартоном хорошего качества.

Ширина втулок идёт в диапазоне от 45-150 мм.

Допускается:

**** Допускается** смещение ленты с липким слоем по торцу ролика не более: 0,5мм

**** Допускается** наличие воздушных пузырей между слоями

**** Допускается** одна склейка, выполненная в процессе резки продукции

Физико – механические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Норма	Метод испытания	Значение
1	Внешний вид		Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое		Соответствует
2	Материал изготовления		Ленту изготавливают нанесением на полиэтиленовую плёнку акрилового клея		Соответствует
3	Общая толщина: (± 1,0)	Мкм	43	По п.5.4.1 ТУ	43
4	Толщина основы	Мкм	25	По п.5.4.2 ТУ; ГОСТ 17035 (А)	25
5	Толщина липкого слоя	Мкм	18	По п.5.4.3 ТУ	По согласованию с Заказчиком
6	Ширина: (± 3%)	Мм	от 9 -1610	По п.5.3 ТУ; ГОСТ 166	По согласованию с Заказчиком
7	Длина намотки: (± 2%)	М	Скотч станок: Ш: 45; 48; 72; 144; 150 Длина: от 13 – 990 м Спец станок: Ш: 9-1610 Длина - 450 м	По п.5.4.5 ТУ	По согласованию с Заказчиком
8	Прочность при разрыве, не менее	МПа	19,6	ГОСТ 20477-86 прил. 2 , табл. 1	54,08
9	Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	100	ГОСТ 20477-86, приложение 2	126,7
10	Прочность клеевого соединения, не менее	Сек	30	ПО ТУ п. 5.6 ГОСТ 10197-70	58
Внутренний слой рулона – липкий.					
Вес шпули: 0,017 - 0,027 гр. ; Внутренний диаметр шпули -76,2; Длина шпули – по согласованию с Заказчиком					
Материал: шпуля бумажно-картонная; короб - гофрокартон					

Указание по эксплуатации:

**** Не допускается** наличие на поверхности грязи, пыли, а также веществ, препятствующих приклеиванию: силикона, парафина, воска, масла.

**** Оптимальные условия использования** ленты с липким слоем – температура от +20°С до +30°С, относительная влажность – от 30% - 80%

**** Перед отправлением в холодный склад** рекомендуется выдержать заклеенные коробки в тёплом помещении не менее 12 часов

**** Рабочие инструменты и устройства, а также руки должны быть чистыми** от поверхностно-активных веществ, силикона, минеральных и растительных масел.

**** Максимальная величина адгезии** клея к поверхности, на которую наклеены ленты с липким слоем достигает максимума приблизительно через 24 часа после приклеивания.

Хранение:

**** Продукцию хранят** в закрытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов.

**** Не допускается** хранить продукцию с органическими растворителями легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами

Гарантия изготовителя:

**** Изготовитель гарантирует** соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий упаковки, транспортирования и хранения

**** Гарантийный срок хранения** – 12 месяцев со дня изготовления

Упаковка:

**** Продукцию наматывают** в шпули картонно-бумажные.

**** Продукция оборачивается** в термоусадочную плёнку от 1 – 33 роликов, по требованию заказчика

**** Продукцию упаковывают** в картонные коробки, по требованию заказчика