

Техническая информация



PUFAPRO Грунтовка глубокого проникновения.

Продукт рекомендован для применения при подготовке оснований в составе комплекса малярных работ.

Область применения:

PUFAPRO Грунтовка глубокого проникновения улучшает адгезию основания с последующими материалами. Обладаем оптимальной проникаемостью и прочностью. Пригодна для ручного и механического нанесения. Обеспыливает и укрепляет поверхность.

Грунтовка глубокого проникновения предназначена для обработки поверхностей для внутренних работ в сухих и влажных помещениях всех видов впитывающих оснований: бетона, газобетона, кирпича, гипсокартонных плит, цементно-песчаной, гипсовой и известковой штукатурки и шпаклевки, ангидридных стяжек перед нанесением напольных смесей, полимерных гидроизоляционных мастик, плиточных клеев, окраской водно-дисперсионными красками. Допустимо применение на стяжках с подогревом. Снижает впитывающую способность поверхности. Препятствует пересыханию тонкослойных выравнивающих смесей. Предотвращает появление пузырьков воздуха на финишном слое. Оптимально для подготовки основания перед покраской, оклейкой и т.д.

Технические данные:

Состав: Водно-дисперсионная полимерная композиция с добавлением реологических добавок, антисептика и воды. Не содержит растворителей, вредных и токсичных веществ, пожарно-, взрыво-, экологически безопасная.

Показатель: pH нейтральный

Плотность: кг/дм³ 1,01

Расход: Готового к нанесению состава (зависит от метода нанесения, впитываемости основания и поставленной задачи) 50-200 г/м²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной без отложений, загрязнений и масляных пятен. Отслаивающиеся слои штукатурки и другие материалы удалить.

Применение:

PUFAPRO Грунтовку глубокого проникновения перед нанесением хорошо размешать для равномерного распределения наполнителей. Наносить валиком с коротким ворсом или кистью. Последующие материалы наносить после высыхания (не ранее 12 часов).

Рекомендации: Не применять при температуре ниже +5°C! Необходимо адаптировать степень размешивания грунта для конкретной поверхности и конкретных условий путем пробного нанесения, избегая образования блестящей поверхности и подтеков. При высокой концентрации полимерных компонентов, при разбавлении, можно получить неприемлемую для дальнейших малярных работ (перегрунтованную) поверхность.

Важно: Защита от УФ-лучей акрилатных связующих добавок и от обеспыливания грунтовки происходит с последующими нанесениями слоев штукатурки, шпаклевки, краски и т.д.

Хранение и транспортировка:

Хранить емкость в герметично закрытой таре от +5°C до +30°C, отдельно от пищевых продуктов.

Транспортировать допускается при температуре не ниже -5°C

Срок годности - 18 мес. со дня изготовления в заводской упаковке.

Расфасовка:

П/э ведро – 10 л, 5 л.

Номер артикула:

10 л – 775055 ШК - 4657793411245

5 л – 775056 ШК - 4657793411269