

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya St. build 1, tel/fax +375 (17) 516 65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №180890

CERTIFICATE OF QUALITY №180890

Дата изготовления и номер партии: 09.10.2023 PMDE-231009

Размер партии, кг: 5985

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Petco 345 SAE 5W-30
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690567607.036-2017	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	не нормируется	9,3-12,5	11,07	ГОСТ 33
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	не нормируется	не нормируется	64,92	ГОСТ 33
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 120	164	ГОСТ 25371
Щелочное число, мгКОН/г	не нормируется	не менее 7,0	7,37	ГОСТ 11362
Плотность, кг/м³, при 20°C	не нормируется	не более 905,0	851,7	ГОСТ 3900
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	224	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	не нормируется	не выше минус 30	минус 40	ГОСТ 20287 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.036-2017

Дата выдачи паспорта:

24.10.2023

Химик:

Евменова А.В.



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516 65-11
www.favoritcars.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 180890

TECHNICAL CERTIFICATE №180890

Наименование продукции: Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Petco 345 SAE 5W-30

Дата изготовления и номер партии: 09.10.2023 PMDE-231009

Условия хранения: Хранить при температуре не ниже минус 20°С и не выше плюс 35°С, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Спецификации продукции:	API SN/CH-4 ACEA C2 ACEA C3 VOLKSWAGEN 505 01 BMW LL-04 MB 229.52 MB 229.51 MB 229.31 MB 226.5 GM dexos2 RENAULT RN0700 RENAULT RN0710
-------------------------	--

Наименование параметра	Требования согласно спецификациям	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°С, сСт	9,5-12,5	11,07	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40°С, сСт	не нормируется	64,92	ASTM D445
Индекс вязкости	не менее 160	164	ASTM D2270
Вязкость динамическая при -30°С, сП	не более 6600	5635	ASTM D5293
Вязкость при высокой скорости сдвига и 150°С, сП	не нормируется	не нормируется	ASTM D5481
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	не ниже 220	224	ASTM D92
Сульфатная зольность, %	не нормируется	не нормируется	ASTM D874
Температура застывания, °С	не выше минус 35	минус 40	ASTM D97
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 7,0	7,37	ASTM D2896
Испаряемость по Ноак, %	не нормируется	не нормируется	ASTM D5800
Плотность, кг/м ³ , при 20°С	не нормируется	851,7	ГОСТ 3900

Ответственный(ая) за выдачу паспорта: Евменова А.В.