



KORUFLEX® (КОРУФЛЕКС). Производство - Турция.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

КОРУФЛЕКС® – это временное, удаляемое защитное полимерное покрытие, которое обеспечивает защиту практически любых непористых поверхностей (горизонтальных и вертикальных) от порчи и загрязнений на время ремонта, строительства, транспортировки, хранения и т.д.

МОЖНО использовать на:	НЕЛЬЗЯ использовать на:
• Алюминиевый профиль (порошковое покрытие, анодированный) • Стекло • Окрашенное дерево* • Стандартный профиль ПВХ* • Мрамор • Гранит • Нержавеющая сталь • Керамика • Ламинированный паркет • Поверхности с эпоксидным покрытием и т.д. *перед применением необходимо провести тесты, не менее 24 часов.	• Композитные панели • Необработанный металл (из-за коррозии) • Сырая/неокрашенная древесина • Фольгированный (ламинированный) профиль ПВХ • Природный камень.

КОРУФЛЕКС® защищает от любой строительной грязи и пыли (раствор, цемент, штукатурка, краски и т.д.), царапин, несильных касательных ударов, сварочных брызг и окалины, воды, влаги. Продукт погодоустойчив к перепадам температур и стекающему дождю (на высохшей плёнке). Нельзя использовать со стоячей водой или снегом на поверхности. Содержит УФ защиту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

КОРУФЛЕКС® можно наносить воздушным, безвоздушным распылителем или валиком. Использование кисти производителем НЕ рекомендуется. При нанесении распылением высохшая плёнка будет более однородной.

Перед применением (при открытии банки) обязательно перемешать строительным миксером. При длительном хранении, возможно образование плёнки на поверхности, удалите её до

начала перемешивания.

Открытая банка с неиспользованным остатком КОРУФЛЕКС® может быть закрыта, храниться и использоваться неоднократно до окончания срока годности (12 месяцев с момента производства).

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:

1. Диаметр сопла пистолета должен быть 2,8 мм для воздушного, 317 (517) типоразмер для безвоздушного распылителя.
2. Для воздушного распылителя давление должно быть от 4 бар. Для безвоздушного распылителя давление от 150 бар.
3. Распылительные инструменты должны быть полностью чистыми. Промывка оборудования холодной водой согласно описания на оборудование.
4. Нанесение должно быть выполнено в два слоя, один вертикальный, а второй горизонтальный, при нанесении распылением нет необходимости ждать, пока высохнет первый слой. Распылитель держите на расстоянии 25-30 см от поверхности под углом 90° к ней. Двигайте рукой плавно без размахов. Указанный выше метод распыления, должен обеспечить толщину мокрого слоя не менее 250 микрон (критически важно для лёгкого удаления высохшей плёнки с поверхности), что соответствует толщине сухой плёнки примерно, не менее 100 микрон. Используйте измеритель толщины мокрого слоя для контроля толщины нанесения. Нанесите материал ещё раз там, где толщина не достаточна. После проверки правильности толщины мокрого слоя, нанесите материал во все места изгибов поверхности еще раз (рама, штапики, щели, углы).

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАЛИКА:

1. Валик должен быть длинношерстным и сухим (натуральным).
2. Нанесение должно быть выполнено в 2 слоя так же как и при использовании распылителя, наносите 2-ой слой после подсыхания первого слоя (минут через 20-30).
3. Для качественного нанесения материала на углы надавливайте на валик или в крайнем случае используйте кисточку.
4. После нанесения валик следует промыть холодной водой и дать ему высохнуть.
5. Контролируйте толщину нанесения так же, как и при использовании распылителя.

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ

1. Продукт нельзя наносить при температуре ниже 5 °С.
2. Не рекомендуется наносить материал снаружи. (Производитель решает данный вопрос, как будет решён сообщим дополнительно).
3. Высохшее покрытие нормально переносит минусовые температуры, но становится ломким при удалении, восстанавливает гибкость при повышении температуры выше 0°С. Используйте строительный фен.
4. Время высыхания при комнатной температуре составляет около 2-3 часов. В более жарких местах с хорошей циркуляцией воздуха это время будет меньше. В более влажных и непроветриваемых местах время высыхания увеличивается до суток.
5. Не проводите последующие работы и не удаляйте покрытие с поверхности до момента полного высыхания.
6. Состав продукта содержит все необходимые компоненты. Добавление в него растворителей или воды приводит к гибели продукта.
7. Плёнку можно удалять с поверхности при температуре от 8 до 30°С. Удаление не требует специальных навыков – поддеть ногтем и медленно стянуть с поверхности, как «чулок».
8. Утилизация удалённой плёнки – скомкать вместе с грязью и выкинуть, как бытовой мусор.

РАСХОД

Расход KORUFLEX®, при соблюдении указанных выше требований, примерно 1 кг на 3 - 3,5 м². При нанесении распылением расход немного выше, чем при нанесении валиком.

СРОК ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Внутри/снаружи помещений до 12 месяцев при толщине плёнки, не менее 100 микрон. Помутнение плёнки – признак старения и приближения срока удаления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. После нанесения продукта вам не требуется возвращаться к вопросу защиты поверхности до конца строительных работ (эффективная альтернатива полиэтиленовой пленке и скотчу).
2. Плотная плёнка полностью повторяющая форму поверхности.
3. Высохшая плёнка устойчива к различным краскам и химическим веществам.
4. Защищает от сварочных брызг и окалин «болгарки».
5. Из-за свойства тиксотропности можно наносить на вертикальные поверхности.
6. Не воспламеняется, так как на водной основе.
7. Безопасен для окружающей среды и не влияет на здоровье человека.
8. При удалении оставляет поверхность чистой и не требует дополнительной очистки.
9. Процедура удаления не требует специальных навыков.
10. Оборудование для нанесения промывается водой, поэтому его легко и дёшево чистить.
11. Защищает поверхность на длительный срок.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Продукт сделан на водной основе и абсолютно безопасен для человека, животных и окружающей среды при соблюдении правил пользования.
2. Обеспечьте защиту кожи, глаз и дыхания простейшими строительными средствами защиты (тряпичные перчатки/очки и маска).
3. Рекомендуем использовать окрасочный комбинезон для сохранения одежды.
4. При попадании на кожу просто смойте водой с мылом.
5. Не принимать внутрь.
6. Будьте осторожны с его попаданием в глаза, если это произойдет, тщательно промойте глаза водой.
7. Не допускать в помещение, где наносится КОРУФЛЕКС детей и животных.

ТЕСТИРОВАНИЕ/СОМНЕНИЕ – для исключения случайной порчи поверхностей или сомнений в эффективности использования, настоятельно рекомендуем проводить предварительное тестирование материала перед применением на образцах поверхностей (незаметных областях). Если у вас остаются сомнения всегда обращайтесь к представителям торговой марки за консультацией или откажитесь от применения материала.

УПАКОВКА - Ведро 15 кг/ Банки 1 кг

ХРАНЕНИЕ - +5°C до +25°C. Избегать попадания на банку прямого солнечного света. НЕ допускайте замерзания жидкости.