

МАСТИФИКС ЖИДКИЕ ГВОЗДИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ СМОЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- универсальный
- высокая начальная и конечная прочность
- подходит для большинства материалов
- влагостойкий
- высокая скорость схватывания

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Quelyd Мастификс «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» (Келид Мастификс Универсальный) — однокомпонентный клей на основе искусственных смол, высыхающий за счет физического испарения растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Quelyd Мастификс «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» применяется для монтажа: различных отделочных материалов и элементов декора. Рекомендован для склеивания: ДСП, ПВХ, древесины, металлов, керамики, изделий из минеральных материалов в различных комбинациях. Подходит для работы по кирпичной, бетонной, оштукатуренной, окрашенной поверхности.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Применяйте **Quelyd Мастификс «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»** с помощью пистолета для герметиков. Вставьте упаковку в пистолет, далее вскройте упаковку и проткните мембрану, установите носик и приступайте к нанесению.



Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +35 °С. Рекомендуется наносить при помощи насадки/носика срезанного, как можно ближе к основанию, так чтобы образовалось сопло диаметром не менее 5 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Внешний вид	пастообразный
Основа	смесь искусств. смол, наполнитель, растворитель, добавки
Плотность	1,13 г/см ³
Доля растворителей	≤ 13%
Время пленкообразования	2 минуты
Время подсушки (выдержки)*	≥ 5 минут
Рабочее время*	10 минут
Время высыхания*	≥ 72 часа
Прочность на сдвиг	714,4 Н
Прочность на отрыв	5743 Н
Температура применения	от +5 до +35 °С
Температура эксплуатации	от -20 до +90 °С

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

Для широкоформатных элементов:

- Выдавите несколько вертикальных линий клея с расстоянием 10 - 15 см между ними на приклеиваемый элемент
- Выждите от 2 до 5 минут (зависит от условий применения)
- Соедините склеиваемые материалы
- Установите подпорки. Можно использовать монтажную ленту!

- В течении 10 минут, после склеивания элемент можно сдвинуть для установки правильного монтажного положения

Для легких элементов:

- Нанесите клей непрерывной полосой Ø5 мм
- Соедините приклеиваемый элемент с основанием и разъедините, если это возможно. Если приклеенный элемент держится не стекая, оставьте минимум на 24 часа до нагрузки
- Если вес элемента значителен, то после разъединения выждите от 2 до 5 минут (зависит от условий применения)
- Соедините склеиваемые материалы вновь
- В течении 10 минут, после склеивания элемент можно сдвинуть для установки правильного монтажного положения

После высыхания клея (обычно 48 часов) клеевое соединение станет прочным и неподвижным. Наилучший результат в случае склеивания двух паронепроницаемых материалов достигается, через 7 дней, после применения.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

РАСХОД

- Картридж - до 15 п.м, полосой Ø5 мм

ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Так как продукт обладает высокой начальной хваткой, поддержка во время высыхания клея обычно не требуется. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

Quelyd Мастификс «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» обладает превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением.

ОЧИСТКА

- до высыхания: органический растворитель
- после высыхания: механическим способом

ОГРАНИЧЕНИЯ

- прочность склеивания будет ослаблена при высокой температуре (избегайте склеивания металла, подвергающегося длительному воздействию солнечных лучей)

- рабочее место должно быть проветриваемым, вдали от высокой температуры и огня
- при случайном попадании внутрь следует немедленно обратиться в больницу для оказания первой помощи и показать врачу упаковку или этикетку продукта
- при попадании в глаза промойте глаза водой в течение 15 минут, затем обратитесь за медицинской помощью

ЦВЕТ(А)

Бежевый

УПАКОВКА

Картридж 340 г

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	12013002
Штрих-код	4670012413271
Кол-во в коробке, шт.	24
Количество на паллете, шт.	1440

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить в недоступном для детей, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от +4 °C до +25 °C.
- Возможна транспортировка при температуре от -15 °C до +25 °C.
- Срок годности 18 месяцев с даты производства, при условии хранения в неповрежденной, оригинальной и герметичной упаковке.
- После транспортировки, или хранения при отрицательной температуре, выдержать перед использованием не менее 24 часов при температуре не ниже +15 °C.
- Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

