

## 007

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ И ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ СМП – ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮБЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Заменяет 7 продуктов: монтажный клей, силиконовый герметик, полиуретановый клей, столярный клей, герметик для кровли, акриловый герметик, герметик для окон и стекол
- Работает минимум на 7 поверхностях: бетон, штукатурка, металл, дерево и его производные, плитка, камень, зеркала и т.д.
- Решает 100% задач по ремонту и отделке: клеит и герметизирует
- Клеит даже под водой
- Не содержит растворителя: практически без запаха
- Для работ внутри и снаружи помещения

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Quelyd 007 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»** (Келид 007 Универсальный) — однокомпонентный монтажный клей-герметик на основе СМП – технологий для любых строительных работ внутри и снаружи помещения. Высыхание происходит при реакции с влагой воздуха, образуя прочное эластичное соединение

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

**Quelyd 007 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»** специально разработан, как универсальный герметик для всех видов соединительных швов, тещин и стыков большинства материалов в строительстве и промышленности. Универсальный клей-герметик для металла, синтетических материалов, стекла, дерева, бетона и т.д.

Может быть использован в таких областях как: автомобилестроение; морская техника; вентиляционные системы; сборное домостроение; фасады; оконные рамы; строительство деревянных конструкций, зданий и сооружений; фурнитура.

#### РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Применяйте **Quelyd 007 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»** с помощью пистолета для герметиков. Вставьте упаковку в пистолет, далее вскройте упаковку, установите носик и приступайте к нанесению.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<sup>(1)</sup>

<b>Основа</b>	Силан – модифицированный полимер
<b>Температура применения</b>	от -10 °С до +40 °С
<b>Плотность</b>	1,5 г/мл
<b>Твердость по Шору А</b>	50 ± 5 ед.
<b>Максимальная упругость</b>	1,69 МПа
<b>Удлинение при разрыве</b>	450 %
<b>Деформативность</b>	20%
<b>Время образования пленки</b>	15 минут
<b>Температура эксплуатации</b>	от -40 °С до +100 °С
<b>Скорость высыхания</b>	до 3х мм в сутки

<sup>(1)</sup>Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

#### ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Так как продукт обладает высокой начальной хваткой, поддержка во время высыхания клея обычно не требуется. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

**Quelyd 007 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»** обладает превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением.

## НАНЕСЕНИЕ

Применять при температуре окружающей среды и основания от -10 °С до +40 °С. Срежете ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив часть с резьбой. Навинтите носик-аппликатор и обрежьте его для получения отверстия нужного диаметра.

В качестве клея: Нанесите клей на одну из поверхностей при помощи пистолета-экструдера полосами с интервалами 10–20 см в зависимости от габаритов склеиваемых элементов. При склеивании непьющих поверхностей не допускается сплошное нанесение клея. Доступ воздуха и влаги необходим для отверждения. Не наносить точками! Приклеиваемый материал установить на место монтажа и прижать. Толщина клеевого соединения влияет на его прочность. Наилучшие результаты при толщине 3 - 4 мм. Рекомендуется использовать 2х стороннюю клейкую ленту для обеспечения начальной фиксации и необходимой толщины соединения.

В качестве герметика: Нанесите при помощи пистолета-экструдера. Глубина шва должна всегда находиться в правильном соотношении к ширине шва. Общим правилом является отношение глубины шва к ширине шва:

- с шириной шва до 10 мм - 1:1
- швы шириной более 10 мм по формуле:  
глубина шва = (ширина (мм) / 3) + 6 мм
- минимальные габариты шва – 5 x 5 мм

После нанесения разровняйте герметик шпателем или пальцем с использованием Bostik PerfectSeal Разглаживающий спрей.

**Quelyd 007 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»** обладает превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

## РАСХОД

- Картридж - до 15 п.м, полосой Ø5 мм

## ОЧИСТКА

- до высыхания: органический растворитель
- после высыхания: механическим способом

## ОКРАШИВАЕМОСТЬ

- **Quelyd 007 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»** прекрасно окрашивается красками на водной основе и большинством двухкомпонентных красок. Синтетические краски могут сохнуть медленнее.

Предварительно проведите тест на совместимость с краской.

- Перед применением краски, обязательно очистите герметик и стыки поверхности. Для оптимального результата рекомендуется производить окрашивание через несколько дней после нанесения.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика
- при случайном попадании внутрь следует немедленно обратиться в больницу для оказания первой помощи и показать врачу упаковку или этикетку продукта
- при попадании в глаза промойте глаза водой в течение 15 минут, затем обратитесь за медицинской помощью

## ЦВЕТ(А)

Белый

## УПАКОВКА

Картридж 280 мл (480 гр ± 5 гр)

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	50035122
Штрих-код	4670012413684
Кол-во в коробке, шт.	12
Количество на паллете, шт.	1440

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить в недоступном для детей, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от +10 °С до +30 °С.
- Возможна транспортировка при температуре от -15 °С до +35 °С.
- Срок годности 18 месяцев с даты производства, при условии хранения в неповрежденной, оригинальной и герметичной упаковке.
- После транспортировки, или хранения при отрицательной температуре, выдержать перед использованием не менее 24 часов при температуре не ниже +15 °С.
- Не хранить в контакте с продуктами питания.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

#### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ»

и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе

Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.

#### **Bostik LLC**

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +7 495 787 31 71**

