

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФЕВРАЛЬ 2022.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Быстросохнущий грунт предназначен для подготовки к окраске поверхностей из различных материалов. Увеличивает сцепление краски с окрашиваемой поверхностью, защищает от коррозии металлические детали. Окрашивается любыми видами эмалей. Имеет хорошую укрывистость, отлично шлифуется.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Предназначен для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места. Допускается нанесение на старые лакокрасочные поверхности.

СВОЙСТВА.

- Обладает хорошей укрывистостью, позволяет экономить краску.
- Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей.
- Надёжное сцепление основного покрытия с окрашиваемой поверхностью.
- Быстрая естественная сушка.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Рекомендуется наносить при температуре не ниже +10 °С.
- Окрашиваемые поверхности предварительно очистить, высушить, обезжирить. Для обезжиривания рекомендуется использовать «Обезжириватель универсальный» КУ-9102.
- Защитить поверхности, не подлежащие грунтованию.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать 2–3 минуты.
- Грунт наносить с расстояния 25–30 см в 2 слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут при температуре +20 °С. Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С — 15–20 минут. Время полного высыхания — 1,5 часа при температуре +20 °С.

УПАКОВКА.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	Ровное, однородное, матовое
Цвет	Серый
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°С, мин, не более	30
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, ГОСТ 4765-73 см, не менее	50
Твёрдость пленки по ГОСТ 5233-89 по маятнику ТМЛ типа А, усл. ед., не менее	0,25
Чувствительность к замерзанию	Нет
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Укрываемая площадь	До 1,5 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	Модифицированная акриловая смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан
Срок годности	8 лет.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА.

В крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

Артикулы и цвета.

DW-2101	серый
---------	-------

