

ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ МОЛОТКОВАЯ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2019.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Высококачественная алкидная эмаль обладает хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Используется для окраски уже заржавевших или подверженных коррозии изделий из сплавов чёрных металлов, а также для декоративной окраски предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей.

СВОЙСТВА.

- Декоративный эффект.
- Маскировка неровностей металла.
- Высокие адгезионные свойства.
- Эффективная защита от коррозии.
- Быстрая естественная сушка.
- Легко наносится на труднодоступные места.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.
- Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Эмаль наносится с расстояния 25–30 см на предварительно обезжиренную и очищенную от рыхлой ржавчины поверхность в 2 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут.
- Время сушки «на отлип» при температуре +20 °C — 30–40 минут. Время полного высыхания при температуре +20 °C не менее 5 часов.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль!

УПАКОВКА.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	ровная, без пор и кратеров, с молотковым эффектом, полуглянцевая поверхность
Цвет	должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2 °C, ч, не более:	4
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Чувствительность к замерзанию	нет
Расход для баллонов объемом 520мл	до 1 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ингибиторы коррозии, метилацетат, ксилол, диметилловый эфир

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

5 лет при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C в сухом месте. Температура перевозки от –40 °C до +50 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



DW-3001
серебристый
EAN: 4606445040937
ITF: 14606445040934

DW-3006
бронзовый
EAN: 4606445040944
ITF: 14606445040941

DW-3007
медный
EAN: 4606445040951
ITF: 14606445040958

DW-3009
чёрно-бронзовый
EAN: 4606445040968
ITF: 14606445040965

DW-3013
серебристо-чёрный
EAN: 4606445040975
ITF: 14606445040972

DW-3015
чёрная медь
EAN: 4606445040982
ITF: 14606445040989

