СПЕЦИФИКАЦИЯ
21.10.2022

ТЕКС
Эмаль акриловая ДЛЯ РАДИАТОРОВ

ТИП

Водно-дисперсионная эмаль. Готовая к применению специальная акриловая эмаль для внутренних работ. Образует влагостойкое прочное покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств. *Выдерживает кратковременный (до 1 часа) нагрев до 120°С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется по предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными или акриловыми эмалями.
Может применяться по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, дощатым деревянным поверхностям, ДСП и ДВП во внутренних помещениях.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для батарей, радиаторов и труб системы водяного отопления, эксплуатируемых при температуре до 105°С, можно наносить на теплые радиаторы (до 45°С). Может применяться как универсальная эмаль для окрашивания элементов интерьера.
Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

Цвет

База: А.
Для колеровки базы А в пастельные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. База А может использоваться в качестве белой эмали или колероваться колер красками ТЕКС не более 10% от объема.
Во избежание различий в оттенке используйте эмаль одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.

Блеск

Полуглянцевый.

Расход

8-10 м²/л. Расход зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением.

Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности воздуха 65±5%)

«От пыли» - 1 час.
Следующий слой наносить через 4-6 часов.
Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

СПЕЦИФИКАЦИЯ
21.10.2022

ТЕКС
Эмаль акриловая ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Плотность (кг/л)	1,1 - 1,2 кг/л.
Стойкость к мытью	Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств.
Стойкость к мокрому истиранию	1-й класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 Т2.
Сухой остаток по массе (%)	35 - 55%.
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. **Срок годности - 24 месяца** со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Допускается расслоение эмали. Продукт следует использовать в течение 2 недель после добавления колеровочных паст, что обусловлено возможным влиянием паст на свойства колерованного продукта при его хранении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°С и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить, гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном и загрунтовать Грунтовкой антикоррозионной ГФ-021 ТЕКС. Деревянные поверхности загрунтовать Универсальным грунтом-антисептиком BIOTEKS. Дефекты деревянных поверхностей выровнять готовой Шпатлевкой по дереву BIOTEKS. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Дефекты минеральных поверхностей выровнять готовыми шпатлевками ТЕКС. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Прогрунтовать поверхность грунтовками ТЕКС. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется.
Окраска	**Перед применением эмаль тщательно перемешать!** Наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылением. При необходимости разбавить водой: не более 10% по объему.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть водой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:
ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

СПЕЦИФИКАЦИЯ
21.10.2022

ТЕКС
Эмаль акриловая ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Эксплуатация поверхности	Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Если поверхность необходимо очистить вскоре после окраски, сделайте это без лишних усилий сухой или слегка влажной мягкой губкой. По истечение 4 недель для очистки поверхности использовать сухую или влажную губку. Избегать точечного интенсивного мытья! Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся поверхность. После мытья допускается изменение блеска покрытия.
Ремонтная окраска	Ремонтная окраска производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт «Предварительная подготовка».
Окружающая среда и безопасность	Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. **Хранить в недоступном для детей месте!** Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими эмалями и растворителями. Остатки эмали не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

*Котельная или ТЭЦ нагревает воду до 115–120°С и подает в теплосеть. На пути к потребителю возникают теплопотери и частичное охлаждение до предельных показателей температуры теплоносителя, указанных в таб. «Б. 1» Приложения «Б» СНиП 41-01 от 2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». В современных отопительных коммуникациях жилых помещений вода нагревается примерно до 80–90°С. Исключение составляют спортивные залы, бани, прачечные и душевые, помещения общественного питания, торговые залы и пассажирские залы вокзалов, где допускается нагрев теплоносителя до 150°С, зрительные залы и рестораны – до 115°С.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный