

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ
ГОРЕНИЕ ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ**



Произведено: ООО «Кросс Линк»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Прокладка электрических, слаботочных, телефонных, компьютерных сетей, выполненных изолированными проводами шнурами или кабелями.

Характеристики

Выпускается по ТУ 3464-001-56625002-2001

- Материал: Безгалогенная композиции полиолефинов (ПЛЛ). При контакте с огнем не выделяет токсичных веществ и коррозионно – активных продуктов горения, соответствуют ГОСТ IEC 60754-2-2015
- Показатель токсичности продуктов горения: по ГОСТ 12.1.044-2018, Малоопасные.
- Температура монтажа: от -25С° до + 90С°.
- Температура эксплуатации: от -40°С до + 90°С (при отсутствии механических нагрузок).
- Соответствие требованиям пожарной безопасности: соответствует ТР ЕАЭС 043/2017, испытания по ГОСТ Р 53313.
- Цвет: белый.

Условия монтажа

Скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов. Допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов при отсутствии воздействия ультрафиолета.

Артикул изделия	Номинальный внешний Ø (мм)	Номинальный внутренний Ø (мм)	Единица измерения	Количество в бухте (м)	Наличие зонда
20116HFR-W	16	10,7	м	100	+
20120HFR-W	20	14,1	м	100	+
20125HFR-W	25	18,3	м	50	+
20132HFR-W	32	24,3	м	25	+
20140HFR-W	40	31,2	м	20	+
20150HFR-W	50	39,6	м	15	+

Общие указания по монтажу труб пластиковых из самозатухающего пластика ПВХ

Монтаж гофрированных пластиковых труб из безгалогенной композиции полиолефинов (ПЛЛ) должен осуществляться при температуре не ниже -25С. При монтаже не допускаются сплющивания и переломы трубы во время монтажа. При “заломе”, испорченный участок трубы должен быть удален. Рекомендуется бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже +5С° раскатать и выдержать в течение 24 ч при температуре не ниже 10С°. Прокладку трубы следует вести, не допуская значительных растягивающих напряжений. Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания грязи, мусора и влаги. Расстановку опор трубы (монтажные клипсы) следует проектировать из расчета не менее двух клипс на один погонный метр. Соединения двух труб должны выполняться с помощью стыковочных муфт.

Упаковка

Гофрированные трубы упаковываются в полиэтиленовую пленку, маркировка наносится на бумажную этикетку.

Условия хранения и транспортировки

В соответствии с ГОСТ 19433 гофрированные трубы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Рекомендуется не нагружать сложенные бухты в ряд дополнительными грузами.

- При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты труб допускаются к транспортировке только в скрытом подвижном составе.
- Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов.
- Хранение гофрированных труб должно производиться в проветриваемых навесах или помещениях. Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 2 м.
- При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, влаги и мусора.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:

- название организации и Ф.И.О. ответственного лица
- фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
- название и адрес организации, производившей монтаж
- краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие
- краткое описание дефекта
- копию или оригинал этикетки изделия с указанием даты выработки и номера смены
- фотографию дефектного изделия

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)

3. Акт о дефекте