

A60 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЕВАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ СИЛОЙ АДГЕЗИИ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ К СТАРЕНИЮ

СОСТАВ:

Основы из LDPE- пленки, клеевой слой из модифицированного акрила, армирующая PET сетка, защитная силиконизированная бумага.

УПАКОВКА:

Ролики 60 мм x 25 м в индивидуальной упаковке, по 24 шт. в коробке.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:






Применяется для склеивания стыков и ремонта дефектов диффузионных мембран, ветрозащитных пленок и пароизоляции на скатных кровлях и фасадах внутри и снаружи помещений. Используется для герметизации проходных элементов, оконных проемов и примыканий пленок к твердым основаниям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сильная адгезия к поверхностям различного типа (подкровельные мембраны, ветрозащитные пленки из нетканых полотен, дерево, ОСБ, ДСП, МДФ, металл, нетканые полотна, кирпич, бетон, стекло, гипсокартон)
- Устойчивость к старению и УФ-облучению
- Широкий температурный диапазон применения
- Образует герметичный влагостойкий шов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип клея	Адгезия к стали, Н/25 мм, угол 180°, 24 ч	Адгезия к дереву, Н/25 мм, угол 180°, 24 ч	Адгезия к спанбонду, Н/25 мм, угол 180°, 24 ч	Стойкость к УФ облучению, мес.	Температура монтажа, °C	Температура эксплуатации, °C
Акрилат	30	30	19	6	≥ 0°C	-40...+100 °C



ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеиваемые материалы должны быть сухими, очищенными от грязи, масла и пыли. Не допускается проклейка замороженных, покрытых инеем или снегом поверхностей. Для лучшей фиксации ленту после нанесения разгладить поролоновой губкой. Монтаж производить при температуре 0°C...+40°C. В зимний период нанесенную ленту обработать горячим воздухом из бытового фена. При склеивании ленту не натягивать. Наклеенная лента не должна находиться под напряжением. Для улучшения адгезии пористые твердые поверхности предварительно обработать грунтовкой. Перед употреблением в холодный период ленту необходимо выдержать при плюсовой температуре. Клеевой шов должен быть защищен от прямых солнечных лучей через 6 месяцев. Ленту хранить при температуре -25°... +40°C в сухих, закрытых помещениях, без доступа прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.