

КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ПВХ, LVT, SPC

НАЗНАЧЕНИЕ: Для укладки гибких напольных ПВХ покрытий, LVT-плитки и SPC на впитывающие и невпитывающие воду основания, внутри сухих помещений.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ: При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание должно быть прочным, ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, грязи, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений рекомендуется использовать нивелирующие смеси. Впитывающее воду основание должно быть обработано не образующей плёнку грунтовкой глубокого проникновения Паркетчик PRO. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ: Температура воздуха, основания, покрытия и клея должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 30-75%. Покрытие необходимо заблаговременно разложить в укладываемом помещении для его акклиматизации и выпрямления. Вскрыть тару, при наличии полимерной пленки на поверхности удалить ее. Клей тщательно перемешать миксером на низких оборотах. Нанести клеевой состав на подготовленное основание с помощью соответствующего покрытию зубчатого шпателя, например, А2 или В1 (по ТКВ). Для впитывающих воду оснований: рекомендуется провести подсушку клеевого слоя в течение 15-20 минут (при температуре +23°C и влажности воздуха 50%) или применить «пальцевый тест»: при легком прикосновении клей уже не переходит на палец. Уложить напольное покрытие в течение открытого времени клея и прокатать вальцами. Повторить прокатку через 20 минут. Для невпитывающих воду оснований: необходимо высушить клеевой слой до полного удаления влаги и перехода в контактное состояние, примерно 50-60 минут (при температуре +23°C и влажности воздуха 50%). Основной набор прочности клеевого соединения достигается через 24 часа (при температуре +23°C и влажности воздуха 50%), полный набор прочности через 72 часа. Сварку швов производить не ранее, чем через 24 часа. Засохший клей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или механическим способом. Очистите инструмент при помощи мыльного раствора теплой воды.

СОСТАВ: Полимерная дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

РАСХОД: от 300г/м² для шпателя А2 (по ТКВ), зависит от основания и инструмента.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед применением следует провести пробное склеивание конкретных материалов.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне нашего контроля и зависят от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь со службой технической поддержки. Компания Паркетчик PRO оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ПВХ, LVT, SPC

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ: Хранить в оригинальной невскрытой таре в помещении при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от влаги. Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0 не должна превышать 1 месяца, при условии что число замораживания-оттаивания не будет более 5. Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Работы проводить в перчатках и защитных очках. Не принимать внутрь, при попадании в глаза промыть обильно теплой водой и обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ: После использования продукта пустую укупоренную тару удалить на бытовую свалку.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре - 18 месяцев со дня изготовления.

ПРОИЗВЕДЕНО: По заказу ООО «САМОТЛОР ТРАКТ», 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.19/16, офис 423, 8(800)707-7966

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, Россия, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне нашего контроля и зависят от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь со службой технической поддержки. Компания Паркетчик PRO оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.