



КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ СИЛАН- МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ: Однокомпонентный эластичный силан-модифицированный клей для паркета. Клей образует прочное, эластичное и долговечное клеевое соединение. Не содержит растворителей, без запаха. Морозостойкий. Прочность к сдвигу по ГОСТ Р 58211-2018 не менее 1,4 Н/мм. Образует устойчивые клеевые рифы.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для приклеивания штучного паркета, инженерной доски и массивной доски с максимальными размерами 1200x120x20 мм на впитывающие и невпитывающие воду основания внутри сухих помещений.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ: При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание должно быть прочным (прочность на сжатие не менее 25 МПа), ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, грязи, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений рекомендуется использовать специальные нивелирующие смеси. Впитывающее воду основание должно быть обработано полиуретановой грунтовкой. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ: Температура воздуха, основания, покрытия и клея должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 50-75%. Вскрыть тару, удалить защитную пленку с поверхности клея. Клей не перемешивать! Нанести клеевой состав на подготовленное основание с помощью соответствующего покрытию зубчатого шпателя, например, В3 или В11 (по ТКВ). Открытое время в нанесенном состоянии около 60 минут при температуре +23°C и влажности воздуха 50%. Уложить паркет в течение открытого времени клея на «сырой» клеевой слой. Основной набор прочности клеевого соединения достигается через 72 часа (при температуре +23°C и влажности воздуха 50%), полный набор прочности через 7 суток. Шлифовку паркета производить не ранее, чем через 72 часа.

СОСТАВ: Полиуретан полиэфирный сополимер с силановой оконцовкой, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

РАСХОД: от 1000 г/м² для шпателя В3, от 1200 г/м² для шпателя В11.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ: Хранить в оригинальной невскрытой таре в помещении при температуре от +5°C до +25°C вдали от источников тепла. Беречь от влаги! Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.



КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ СИЛАН- МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре - 12 месяцев со дня изготовления. Дату изготовления, номер партии см. на стикере.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОСТОРОЖНО! Работы проводить в перчатках и защитных очках. Не принимать внутрь, при попадании в глаза промыть обильно теплой водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!

УТИЛИЗАЦИЯ: После использования продукта пустую укупоренную тару удалить на бытовую свалку.

ВНИМАНИЕ: Работы по укладке проводятся специалистами с необходимым уровнем знаний и опыта.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед применением следует провести пробное склеивание конкретных материалов.

ПРОИЗВЕДЕНО: По заказу ООО «САМОТЛОР ТРАКТ», 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Володиной, д19/16, офис 423, 8(800)707-7966

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, Россия, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5