Паркетчик PRO

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА 1К ЭКСТРА
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЖЁСТКО-ЭЛАСТИЧНЫЙ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ: Однокомпонентный жёстко-эластичный силан- модифицированный клей для паркета. Клей образует прочное, эластичное и долговечное клеевое соединение. Не содержит растворителей, без запаха. Морозостойкий. Прочность к сдвигу по ГОСТ Р 58211-2018 не менее 2,1 Н/мм. Образует устойчивые клеевые рифы.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для приклеивания штучного паркета, инженерной доски и массивной доски с максимальными размерами 1500х120х20 мм на впитывающие и невпитывающие воду основания внутри сухих помещений.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ: Должно быть прочным, ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, грязи, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений рекомендуется использовать специальные нивелирующие смеси. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ: Снимите защитную мембрану и затвердевший клей по ее периметру. Клей готов к применению. Не перемешивать! Нанесите клей шпателем, напр. B3/B11; зависит от вида паркета. Сразу же уложите паркет на нанесенный слой клея. Паркет должен плотно соприкасаться с клеем, при необходимости используйте груз. Время для укладки около 50 минут, зависит от температуры и влажности воздуха в помещении. Накрывайте начатое ведро крышкой в интервалах между нанесениями, это замедлит скорость образования пленки на поверхности клея. Свежие загрязнения клеем и инструменты по окончании работ сразу же очистите с помощью специальных салфеток Lab Arte или механически после затвердевания клея.

ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ: Прибл. 72 часа при температуре +23°C и влажности воздуха 50%. Полный набор прочности через 7 суток. Шлифовку паркета производить не ранее, чем через 72 часа.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 15-25 °C, отн. влажность воздуха 35-65%

РАСХОД: Шпатель B3: от 1000 г/м2. Шпатель B11: от 1200 г/м2

СОСТАВ: Полиуретан полиэфирный сополимер с силановой оконцовкой, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

Паркетчик PRO

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА 1К ЭКСТРА
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЖЁСТКО-ЭЛАСТИЧНЫЙ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Работы проводить в перчатках и защитных очках. Не принимать внутрь, при попадании в глаза промыть обильно проточной водой и обратиться к врачу. Беречь от детей! плотно закрыть и использовать как можно скорее. Тару утилизировать вместе с бытовым мусором.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев в оригинальной невскрытой таре в сухом помещении вдали от источников тепла при температуре от +5°С до +25°С. Беречь от влаги! Допускается транспортировка при отрицательных температурах до –40°С. Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов. Клей чувствителен к атмосферной влаге.

ПАРТИЯ NO/ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: См. на упаковке.

ПРОИЗВЕДЕНО: По заказу ООО «САМОТЛОР ТРАКТ», 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д19/16, офис 423, 8(800)707-7966

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, Россия, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5