

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ ЭМАЛИ ХВ-785

Нанесение **Эмали ХВ-785** рекомендуется по очищенной от грязи, ржавчины, жира, пыли, а затем высушенной поверхности в 2-3 слоя при температуре от -10°C до +30°C. Перед нанесением эмали рекомендуется нанести грунтовку ХС-010, ХС-068, ХС-059.

Перед использованием **ЭМАЛЬ ХВ-785** необходимо тщательно размешать, при необходимости разбавить растворителем Р-4 или Р-4А.

При работе с эмалью соблюдайте меры предосторожности: защищайте руки, глаза и органы дыхания. Обеспечьте проветривание, если окрашивание происходит в помещении.

Работать вблизи открытых источников огня или отопительных приборов не рекомендуется.

Эмаль желательно хранить в плотно закрытой таре, в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей