



BOSTIK

BLOCK TERRA XPRESS C902 (PUDER-EX)

БЫСТРОЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРОТЕЧЕК (ГИДРОПЛОМБА)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мгновенная остановка напорных течей воды
- Надежная гидроизоляционная защита
- Простота в применении
- Высокая устойчивость к растворам солей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Block Terra XPRESS C902, Puder Ex (Блок терра экспресс, пудер экс) – быстрозатвердевающий при контакте с водой ремонтный раствор для ликвидации протечек (гидропломба). После отверждения устойчив к атмосферным воздействиям, морозу и растворам солей. Во время эксплуатации постоянно непроницаем для воды.

Block Terra XPRESS C902/ Puder Ex используется для быстрой ликвидации протечек воды и остановки напорных течей в бетонных, цементных, кирпичных конструкциях свободных от гипсовых включений. Применяется в:

- подвальных помещениях, подземных автостоянках, туннелях, плотинах, бункерах;
- лифтовых шахтах, портовых стенах, бетонных трубах, проходках труб (в качестве фиксирующего элемента);
- системах канализации, очистных сооружениях, резервуарах с дождевой водой, бассейнах, насосных станциях;
- подземных путепроводах, водозаборных сооружениях, монтажных ямах;
- в качестве фиксации и уплотнения закладных элементов.

Используется во всех местах, где герметизация и гидроизоляция с внешней стороны не представляется возможным.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными, ровными, чистыми. На обрабатываемой поверхности не должно быть разделительных слоев:

остатков масел, жиров и т.д. Температура поверхности основания должна быть от +5 °C до +30 °C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Специальные цементы, пластификаторы, добавки
Толщина нанесения	минимум – 2 мм
Плотность сухого материала	1,5 ± 0,2 кг/л
Плотность раствора	1,6 ± 0,2 кг/л
Время начала отверждения	10 секунд
Время отверждения	3 минуты
Полное высыхание	10 часов
Прочность на сжатие	не менее 60 МПа (через 28 дней)
Прочность на изгиб	не менее 10 МПа (через 28 дней)
Максимальное водозатворение	0,2 – 0,3 л воды на 1 кг сухой смеси
Температура применения	От +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации	От -25 °C до +80 °C
Расход	1,5 кг на 1м ² при 1 мм толщины

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях характеристики могут измениться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В зависимости от вида протечки и условий производства работ, кол-во воды для затворения раствора составляет от 0,1 – 0,3 л воды на 1 кг сухой смеси. Замешивание раствора рекомендуется производить непосредственно руками в специальных защитных резиновых перчатках.

Остановка небольшой течи: горсть сухой смеси **Block Terra XPRESS C902/ Puder Ex** слепить в комок. Данный комок очень быстро с усилием прижать к месту протечки и удерживать до тех пор, пока вода не остановится;

При сильном напоре воды или большом давлении: **Block Terra XPRESS C902/ Puder Ex** быстро смешать с водой для получения густой массы и сразу использовать как замазку для ликвидации протечки.

После ликвидации течей и остановки поступления воды, для предотвращения проникновения воды сквозь строительную конструкцию и увеличения срока эксплуатации, необходимо выполнить дополнительное гидроизоляционное покрытие на всю реконструируемую поверхность (за дополнительной информацией обратитесь в технический отдел Бостик).

ПРИМЕЧАНИЯ

Если материал не использован полностью, необходимо плотно закрыть упаковку. Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной

партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства. материал из одной партии.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи воды.

Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить при температуре +5 °С до +25 °С в местах, защищенных от воды, повышенной атмосферной влажности, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры. Открытая упаковка хранению не подлежит и должна быть использована. Срок годности 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 1 кг.

Упаковка	Артикул	В коробке
1 кг	30621750	6 шт.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

