

Техническая информация



PUFAPRO Шпатлевка полимерная готовая универсальная. GT 77

Финишная PUFAPRO шпатлевка полимерная - многофункциональная мраморная для полного комплекса работ по ГКЛ; классическая формула легкость в работе. Заделка стыков ГКЛ с бумажной и металлизированной лентой, отделка углов с уголками и лентой, заделка шляпок саморезов, выравнивание.

Состав отвечает высоким европейским стандартам качества, безопасности.

Область применения:

PUFAPRO Шпатлевка полимерная предназначена для выполнения сверхтонкой глянцевой отделки стен и потолков при проведении внутренних работ. Позволяет быстро замаскировать щели, трещины, стыки и швы между листами гипсокартона и т.п. После нанесения и полного высыхания PUFAPRO шпатлевка образует идеально белую поверхность, которая не желтеет со временем, легко шлифуется и окрашивается. Внутренние работы, финиш стен, потолков под окраску и обои, армирование ГКЛ, декорирование.

Основание: Гипсокартон, гипсовая и цементно-песчанная штукатурка, бетон, газоблок и ранее окрашенные поверхности.

Преимущества: Экономит время, пастообразный состав готов к применению. Нет временных рамок, ограничивающих время использования готового раствора. Универсальность для работ по гипсокартонным листам.

Технические данные:

Состав: Водно-дисперсионная полимерная композиция, минеральный наполнитель (мрамор), целевые добавки, загустители и вспомогательные вещества. Не содержит растворителей, вредных и токсичных веществ, пожаро-, взрыво-, экологически безопасен. Отсутствие трещин в слое – до 3 мм. Толщина слоя от 0,25-3мм, Время высыхания до шлифовки 4-12 часов. Время высыхания до окраски 24 часа. Фракция (средний размер зерна) 50 мкм. Цвет состава: в ведре бело-серый, после высыхания белый молочный.

Расход: в слое 1 мм 1,65 кг/м², при финишной отделке 0,4 кг/м², при заделке стыков ГКЛ 0,5 кг/мп.

Тип нанесения: Ручное, машинное.

Подготовка основания:

Выдержать продукт в помещении, где будут производиться работы, не менее 24 часов, с целью выравнивания температуры продукта и отделяемых поверхностей. Перемешать продукт на минимальных оборотах в течении 5-7 минут с целью обеспечения однородности по структуре и пластичности.

Применение:

PUFAPRO Шпатлевка полимерная при необходимости адаптируйте продукт по пластичности для удобства нанесения, добавив воды до 2% по массе, после этого необходимо тщательно перемешать состав в течении 10 минут до однородного состояния (не допускать насыщения пасты воздухом); дать продукту отстояться 30 минут и еще раз тщательно перемешать 5-10 минут.

Рекомендации: Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, свободной от слабых отслоившихся частиц и пыли, без масляных пятен.

Важно: не работать на влажной и промерзшей поверхности!

Хранение и транспортировка:

Хранить емкость в герметично закрытой таре от +5°C до +35°C, отдельно от пищевых продуктов.

Транспортировать допускается при температуре не ниже -40°C

Продукт морозостойкий. Морозостойкость: не более 3-х циклов заморозки-разморозки.

Срок годности - 18 мес. со дня изготовления в заводской упаковке. В месте, защищенном от низких и высоких температур.

Расфасовка: Номер артикула: Штрих код:

П/э ведро – 10 л – 15 кг

15 кг – 775008

4657793411320

