



2К Грунт эпоксидный

Артикул	Описание	В коробке
10.309.1000	Грунт 1 л	6
10.309.0500	Отвердитель 0.5 л	6

2К Грунт эпоксидный - это двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе для окраски металлических деталей методом «мокрый по мокрому». Применяется для окраски как новых, так и поврежденных деталей легкового и коммерческого транспорта. Максимальная толщина сухого слоя - до 120 мкм.

- Очень хорошо растекается, легко поглощает окрасочный туман
- При нанесении методом «мокрый по мокрому» может перекрываться уже через 30–45 минут выдержки при комнатной температуре
- Может использоваться в качестве наполнителя для устранения легких и средних неровностей
- Идеально подходит в качестве грунта для полиэфирных шпатлевок.

Адгезия к материалам

Обычная и оцинкованная сталь	+
Алюминий	+
Оригинальное/заводское лакокрасочное покрытие	+

Подготовка к нанесению



- Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, например, однокомпонентные покрытия или алкидные грунты
- Очистить поверхность TOP10 Очистителем силикона
- Удалить все следы коррозии подходящим абразивным материалом. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие.
- Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80–P180–P240.
- Вновь очистить поверхность TOP10 Очистителем силикона.

Нанесение



Смешать в соотношении 2:1 по объему с отвердителем для 2К грунта эпоксидного + 10–25% по объему TOP10 Универсального разбавителя



Дюза: 1.3–1.6 мм. Входное давление: см. рекомендации производителей краскопульты



По весу (грунт : отвердитель : разбавитель) :
100 г : 31 г : 6.1-15.2 г



1–2 слоя (обработка «мокрый по мокрому»)



16–22 секунд, Ford 4 мм / +20°C



25–50 мкм (максимально 120 мкм)



5 часов / +20°C



Межслойная выдержка: 5–8 минут

Последующая обработка

Окраска «мокрый по мокрому»

Нанесение полиэфирных материалов



30–45 минут (≤ 48 часов) / +20°C



30 минут / +60°C
12 часов / +20°C



Наносить 1К / 2К наполнители и/или финишные покрытия

Замечания



- Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны.
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала.
- Для улучшения адгезии к оцинкованным поверхностям может потребоваться предварительная обработка раствором аммиака. Следует предварительно

	протестировать! • В случае нанесения шпатлевок толщина сухого слоя эпоксидного грунта <u>не должна</u> превышать 25 мкм (один тонкий слой). • Перед последующим нанесением полиэфирных шпатлевок эпоксидный грунт следует тщательно высушить. • При необходимости эпоксидный грунт может быть нанесен толщиной до 120 мкм. В этом случае для последующей обработки эпоксидный грунт следует высушить в течение не менее 16 часов при комнатной температуре. • Не использовать активированный продукт по истечению времени жизни, не разбавлять загустевший материал. • Не смешивать активированный материал с неактивированным. • Не превышать рекомендуемой толщины покрытия. • Плотнo закрывать емкости с материалами.
Технические характеристики	
Плотность (при +20°C), г/см³	1.45 (грунт); 0.90 (отвердитель)