



Общество с ограниченной ответственностью «Элитест»
ИНН/КПП 5260412157/526001001 ОГРН 1155260008958
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород
р/с 40702810342000035374 к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9, т. (831)434-88-14, elitest@xrs.ru, элитест.рф

Паспорт качества

Наименование продукта: Концентрат магнитной суспензии Элитест ЛК4
Нормативный документ: ТУ 2499-002-49782089-2015
Номер партии: 2401041-5
Дата изготовления: 01/2024
Срок годности: 01/2029
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Концентрат магнитной суспензии Элитест ЛК4 был протестирован на соответствие условиям стандартов:

ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ISO 9934-2:2015, ТУ 2499-002-49782089-2015.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Метод испытания	Требования	Результат
Работоспособность	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.1	соответствие стандарту	соответствует
Цвет	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.2	зеленая неоднородная жидкость	соответствует
Размер частиц	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.3	1,5 ÷ 40,0 мкм	3,0-5,0 мкм
Термостойкость	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.4	соответствие стандарту	соответствует
Температура вспышки	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.7	> 93 °C	103 °C
Коррозионные свойства	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.8	соответствие стандарту	соответствует
Вязкость дисперсионной среды	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.9	< 3 мм ² /с	2,3 мм ² /с
Концентрация сухих частиц	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.14	2,4 гр/л ± 10 %	2,4 гр/л
Содержание серы и галогенов	ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.15	< 0,020 %	0,003 %

Вывод: концентрат магнитной суспензии Элитест ЛК4 соответствует требованиям стандартов: ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ISO 9934-2:2015, ТУ 2499-002-49782089-2015.

МП