

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ ГРУНТ-ЭМАЛИ 3в1 ХВ-0278 МОСКВИЧКА

Ранее окрашенные поверхности очищают от жира, пыли, грязи и старой краски. Впадины и выбоины выравнивают шпатлевкой. Деревянные поверхности предварительно просушивают, при необходимости циклюют и шлифуют. Металлические поверхности предварительно очищают от рыхлой пластовой ржавчины до слоя плотно держащейся ржавчины толщиной до 75 мкм, удаляют пыль, грязь, обезжиривают.

Перед применением материал тщательно перемешивают до однородного состояния.

Для исключения разнооттеночности материал одного цвета, но разных партий, необходимо смешать между собой

При необходимости разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р4 и фильтруют через подходящее сито.

Материал наносят на окрашиваемую поверхность в один, лучше несколько слоев методом распыления, кистью или валиком тонким равномерным слоем без потеков при температуре окружающего воздуха от -10 до +30 °С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.

Температура самого лакокрасочного материала должна быть не менее +15 °С.

Рекомендуемая толщина однослойного покрытия эмалей 30-45 мкм. Допускается, при необходимости, нанесение слоя толщиной до 100 мкм. Необходимо учесть, что в этом случае, время сушки покрытия будет увеличиваться.

В процессе окрашивания разбавленный материал периодически перемешивают для предотвращения образования осадка.

После перемешивания перед нанесением кистью или валиком материал выдерживают для удаления пузырьков воздуха.

Время сушки каждого слоя материала до отсутствия липкости при температуре (20)°С, относительной влажности (50±5) % и рекомендуемой толщине слоя не более 30 минут. Время выдержки после нанесения последнего слоя и до начала эксплуатации не менее 24 часов.

При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания будет увеличиться.

Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета, способа нанесения и типа поверхности 90-220 г/м².