



СПРЕЙ



NSF

LIK SOL CHAIN NORM 1500 H1 Spray

Цепное масло - спрей для пищевой и фармацевтической промышленности

Техническое описание TDS/CHAIN_NORM_1500_H1_Spray/02.24
ISO 21469



**Продолжительная
смазочная плёнка**

Широкий температурный диапазон применения



**Прекрасная
термическая
стабильность**

Исключает образование отложений



**Превосходная
стойкость к
окислению**

Способствует продолжительному сроку службы масла



**Отличные
антикоррозионные
свойства**

Предотвращает коррозию рабочих поверхностей компонентов



**Противоизносные
свойства**

Увеличивает срок службы оборудования



**Деаэрирующая
способность**

Способствует снижению пенообразования и его негативных последствий



**Низкая
температура
застывания**

Обеспечивает оптимальную подачу масла в систему в холодном состоянии



**Хорошая
способность к
деэмульгированию**

Устойчиво к смыванию водой

Высокоэффективное цепное масло на основе синтетического базового масла, для пищевой, упаковочной и фармацевтической промышленности.

Отличные адгезионные свойства снижают разбрызгивание масла при применении и вымывание водой как горячей, так и холодной.

Имеет прекрасные противоизносные и антикоррозионные качества, даже при эксплуатации во влажных и агрессивных средах, увеличивая срок службы цепных механизмов и снижая простои оборудования. Не содержат растворителей, что повышает безопасность использования, нейтральный запах и вкус.

Превосходная стойкость к образованию отложений, лаков и углеродистых соединений. Соответствует стандартам 21 CFR 167.165 и одобрено NSF H1. Сертифицировано Halal.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазывания конвейера, приводных, транспортировочных и скользящих цепей, установок понижения скорости, для пищевой и фармацевтической промышленности.



СПРЕЙ



NSF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЗВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIK SOL CHAIN NORM 1500 H1 Spray
Базовое масло	-	-	PAO/mPAO/ester
Содержание минерального масла	-	-	нет
Плотность при 20 °C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,865
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	1500
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	135
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	196
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	265
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-48
Рабочие температуры	°C	-	до +150

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LIK SOL CHAIN NORM 1500 H1 можно нанести спреем, предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см.

Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.

Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 0°C до +40°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



520 мл

LIK SIR
LUBRICANTSООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд.18 800 775 85 36
info@lik sir.ru

lik sir.ru

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.