


## Alpina EXPERT Ultra Fassade (Альпина ЭКСПЕРТ Фасадная с силиконом)

Усиленная силиконом защитная краска для бетонных, кирпичных и штукатурных фасадов, в т.ч. штукатурных систем утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК)

Защищает фасады от влаги, ветра и мороза

С повышенной стойкостью цвета

Улучшенная био защита



ColorMix

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

#### Размеры упаковки:

База 1: 2,5 л, 9 л

База 3: 2,35 л, 9 л

#### Назначение:

Водно-дисперсионная акриловая краска, соответствует требованиям СТБ 1197-2008, ГОСТ 33290-2015

Предназначена для долговечной защиты и цветового оформления бетонных, кирпичных и оштукатуренных фасадов, в том числе с штукатурными системами утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК). Подходит для внутреннего использования при окраске неотапливаемых помещений и зон с повышенной влажностью.

#### Свойства:

- Атмосферостойкая, для защиты фасадов от погодных воздействий;
- Гидрофобная, сохраняет фасады сухими, отвечает требованиям класса низкой водопроницаемости  $W_3$  EN 1062-1 ( $w < 0,1 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{24})$ );
- С высокой паропроницаемостью класса  $V_1$  EN 1062-1, способствует быстрой сушке фасадов;
- Содержит био защитные добавки, подавляющие развитие плесневых грибов и водорослей на фасадах;
- С повышенной устойчивостью к выцветанию под действием щелочности и УФ-излучения.

#### Подходящие типы оснований:

Цементно-известковые, цементные, гипсовые штукатурки и шпатлевки растворных групп PII, PIII, PIV DIN V 18550, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, гипсокартонные, цементно-стружечные и т. п. плиты, старые матовые дисперсионные краски и штукатурки, штукатурные поверхности систем утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК). Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Не пригодна для нанесения на незащищенные горизонтальные участки фасадов, на которых может длительное время скапливаться влага.

#### Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая, База 3: прозрачная.

База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом с помощью Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina Tint или Alpina Kolorant. Для насыщенных оттенков необходимо использовать Базу 3 заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix. Возможно применение иных систем колеровки согласно рекомендациям производителя.

Обеспечение длительной стойкости ярких и темных тонов преимущественно возможно только при использовании неорганических пигментов.

#### Степень глянца:

матовая, класс  $G_3$  EN 1062-1

#### Способ нанесения/ Инструмент:

Перед использованием краску тщательно перемешать. Если продукт заколерован - пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести краску в 2 слоя. Краска наносится кистью, валиком или краскопультом. Нанесение краскопультом (безвоздушное): угол распыления  $60^\circ$ , диаметр сопла 0,53-0,58 мм (0,021"-0,023" дюйма), Давление 175-180 bar. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

#### Время высыхания/ Температура применения:

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже  $+5^\circ\text{C}$ .

При температуре  $+20^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

#### Расход:

**10 литров хватает приблизительно на  $65 \text{ м}^2$  (ок.  $150 \text{ мл}/\text{м}^2$  или  $200 \text{ г}/\text{м}^2$ )** на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.

#### Структура покрытия / Разбавление:

**Грунтовочное покрытие:** грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat.

#### Промежуточное покрытие:

Alpina EXPERT Ultra Fassade разбавленной максимум 10% (объема) воды.

#### Финишное покрытие:

Неразбавленной Alpina EXPERT Ultra Fassade, в случае необходимости разбавить максимум 5% (объема) воды.

#### Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/с) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС.

## Alpina EXPERT Ultra Fassade

## ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

**Подготовка подложки:**

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 (BY) / СП 71.13330.2017 (RU). При устройстве штукатурных систем утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК) следует руководствоваться локальными технически-правовыми нормами.

**Цементно-известковые и цементные штукатурки:**

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 2-4 недели в зависимости от температуры, влажности окружающего воздуха и толщины слоя новой штукатурки. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки обработать проникающими грунтовочными составами Alpina EXPERT. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки обработать проникающими грунтовками Alpina EXPERT два раза (мокрое по мокрому). Пригодные проникающие грунтовки Alpina EXPERT: Einlassgrund, Grund-konzentrat, Tiefgrund Konzentrat.

**Бетон:**

Бетонные основания с отложениями грязи или мелящей поверхностью очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие и соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT Ultra Fassade разбавленной водой до 10% объема или загрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Beton-Kontakt. Нормальные или сильно впитывающие основания обработать проникающими грунтовками Alpina EXPERT: Einlassgrund,

**Керамическая или облицовочная кладка:**

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить краской Alpina EXPERT Ultra Fassade, разбавленной водой до 10% (объема).

**Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:**

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Грязные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT Ultra Fassade разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund.

**Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:**

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить проникающими грунтовками Alpina EXPERT: Einlassgrund, Grund-konzentrat, Tiefgrund Konzentrat.

**Поверхности с высоломи:**

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой специальной органорастворимой грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с высоломи длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

**Подложки с дефектами:**

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпатлевками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки обработать проникающими грунтовками Alpina EXPERT: Einlassgrund, Grund-konzentrat, Tiefgrund Konzentrat.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Меры предосторожности / Очистка инструмента:**

Хранить в местах недоступных для детей. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Вредно раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу, может провоцировать аллергическую реакцию при попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе

**Хранение:**

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок (BY) / Срок годности (RU): в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

**Утилизация отходов:**

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

**Техническая информация № 577 по состоянию на апрель 2022**

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте [www.alpina-farben.by](http://www.alpina-farben.by)

**КОНТАКТЫ**

Иностранное унитарное предприятие «Диском», 224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 96 79, e-mail: [info@alpina-farben.by](mailto:info@alpina-farben.by)

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, пом. 2, оф. 304, RU-125493, г.Москва, Россия тел.: 8 800 600-58-34; e-mail: [alpina@daw-se.ru](mailto:alpina@daw-se.ru)